

**PU FIX** 

## PIX

# 2-KOMPONENTEN SCHNELLANKER

- · Polyurethan Anker
- Ausgezeichnet für die Anwendung auf Hohl- oder Vollziegel, Gas-Beton, Gipsplatten, Holz etc.
- Ideal zur Befestigung von leichten Gegenständen
- Ermöglicht das Wiedereinsetzen von Nylondübeln nach dem Ausreißen
- Schnelle Aushärtung
- Übersteichbar
- Sparsam im Gebrauch



## **HINWEIS**

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

## **ALLGEMEINE INFORMATION**

Quick Anchor Pro ist ein 2-Komponenten, auf Polyurethan basierender Kleber, der bei Raumtemperatur polymerisiert. Entwickelt für die schnelle Befestigung von leichten Gegenständen auf Hohl- oder Vollziegelwänden, Beton, Gas-Beton, Gipsplatten und Holz. Quick Anchor Pro ist die sichere Lösung für Wände mit Hohlräumen. Die schnelle Reaktionszeit ermöglicht eine enorme Zeitersparnis. Durch die spezielle Zusammensetzung ist Quick Anchor Pro auch auf vielen synthetischen Materialien einsetzbar, z.B. PVC, ABS, Plexiglas u.v.m.

#### **TECHNISCHE INFORMATION**

Quick Anchor Pro (Part A): Aggregatzustand: pastös Farbe: weiß

Geruch: mild Dichte: 1,21 g/cm<sup>3</sup>

Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich Viskosität, dynamisch: 27 Pa\* s

Quick Anchor Pro (Part B): Aggregatzustand: pastös Farbe: braun

Geruch: mild Dichte: 1,2 g/cm³

Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich Viskosität, dynamisch: 22 Pa\* s Basis: Polyurethane Mischungsverhältnis: 1:1

Mischungsverhältnis, Gewicht: 0.89:1 Temperaturbeständig: -37 °C/+100 °C Anwendungstemeratur: +10 °C/+30 °C

Flammpunkt: >+200 °C Wasserlöslichkeit: unlöslich Zugfestigkeit: 210kg/cm² Bruchdehnung: 15% Shore härte: 80D

Spezifischer Wiederstand: 1.2X10^12 Ohmxcm

Verarbeitungszeit: 1 Minute Abbindezeit: 5 Minute Ausgehärtet nach: 4 Stunden

#### **ANWENDUNG UND GEBRAUCH**

- Quick Anchor Pro ist geeignet für die schnelle Anbringung von Schrauben und Kleinteilen im Beton, Ziegel, Holz, Dämmstoffe uvm..
- Die Löcher müssen sauber, trocken und staubfrei sein. Zur optimalen Vorbereitung die Löcher mit einer Bürste reinigen und anschließend ausblasen. Bei sehr staubigen Untergründen wird empfohlen den Reinigungsvorgang mehrfach zu wiederholen.
- Quick Anchor Pro ist kein Hochleistungs-Injektionsmörtel.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T915050	PU Fix weiß	50 ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND
				ABDICHTUNGSPRODUKTE















