TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

AFF

AL-FIX FLEXIBLE

ČIRÉ RYCHLÉ LEPIDLO

- Pružné
- Vysoká tepelná odolnost
- Odolnost vůčí rázu, střihu a úderu
- Vysoká viskozita
- Dobrá odolnost vůčí vlhkosti
- Velmi vysoká síla v tahu



VŠEOBECNÉ INFORMACE

AL-FIX FLEXIBLE je odolné vůči působení rozpouštědel, oleje, benzenu, kolísání vysokých a nízkých teplot. AL-FIX FLEXIBLE je ideální pro aplikace, které se pravidelně dostávají do styku s vlhkostí AL-FIX FLEXIBLE je průhledný kyanakrylát, který má nadměrně dobrou lepivost na většině materiálů. AL-FIX FLEXIBLE je po vytvrzení trvalé elastické.

TECHNICKÁ DATA


Barva matná, průhledná
Viskozita při 25 °C 2500 – 3500 mPa
Hustota 1,06 g/m3
Bod vzplanutí 85 °C
Pevnost v tahu an NBR=lom kovu 62 N/cm2
Pevnost ve střihu na oceli 28 N/mm2
Tepelná odolnost od –55 °C do +140 °C
Rozpustné v aceton, nitrometan, etylacetát.
Skladovat v suchu a chladu (při teplotě 18 až 25°C) 9 měsíců. Při teplotě do 5°C až 12 měsíců. Při teplotě do -20°C nespecifikovaná doba použitelnosti (před použitím, ale výrobek uvést do pokojové teploty).
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Před použitím nejprve protřepat.
- Před nanesením Al-Fix Flexible se musí plochy, které chceme slepovat, nejprve důkladně odmastit a nechat dobře oschnout.
- Poté jako další krok naneste produkt a vytvořte spoj, Tento spoj chvilku pevně přidržte tak, aby se dosáhlo pevného přilepení; v další části návodu jsou popsány některé časy.
- Doba vytvrzení v sekundách:
- Kov (ocel): 55
- Syntetický materiál, plastik (ABS): 09
- Pryž (EPDM): 10
- Dřevo (buk): 40
  Použitím Al-Fix Aktivatoru lze značně zkrátit dobu pro vytvrzení Al-Fix Flexible v závislosti na poréznosti materiálu.
- Po nanesení Al-Fix Aktivátoru nejprve nechat odpařit rozpouštědlo.
- Poté naneste Al-Fix Aktivátor a díly ihned přiložte k sobě.
- Díky použití Al-Fix Aktivátoru lze Al-Fix Flexible používat i na porézní materiály jako je dřevo a kámen. Použití Al-Fix Aktivátoru může mít za následek zvýšené smrštění lepeného švu a možná i nižší pružnost. Vezměte toto prosím v úvahu.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N501403	Al-Fix Flexible	20 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY





UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.