

SET

MS POLYMER - TĚSNĚNÍ A LEPENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- Seal Tech 55 je ideální pro:
Instalační práce, pro práce s
kameny a mramorem.
- Může být aplikován na suchých a
mokrých površích.
- Vysoká přilnavost.
- Povrchově upravitelný a přetíratelný.
- Neobsahuje isokyanáty, rozpouštědla a
silikon.
- Rychlé vytvrzení.



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SEAL TECH 55

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SEAL TECH 55 je tmel na bázi MS polymeru speciálně konstruovaný pro výrobce oken, pro instalační práce a práce určené k lepení či tmelení kamenů a mramoru.
SEAL TECH 55 nevykazuje při své aplikaci a ostatním použití známky zápachu a může být použit

vnitřně i venkovně. Může být použit ve velmi tenkých vrstvách nebo až do vrstvy 15 až 20 mm.
Seal tech 55 je velice snadno povrchově upravitelný, přetíratelný a lze jej použít na mokrých i suchých površích.

TECHNICKÁ DATA

Materiál: MS polymer.
Zápach: charakteristický.
Barva: bílá.
Tvrdość: 53 Shore A.
Teplota varu: 270 ° C.
Bod vzplanutí: 227 ° C.
Teplota při zpracování: + 5 ° C až +40 ° C.
Připustný teplotní rozsah: - 40 ° C až +90 ° C.
Progresivní vytvrzení: 3-4 mm za 24 hodin.
Prodloužení při přetržení: 350%.

Viskozita: 900m/pa za sekundu.
Hustota g / ml: 1,42.
Pevnost v tahu: 2,3 N / mm².
Skladovatelnost: V původním obalu, uloženém v suchém místě, mezi +5 ° C a +25 ° C: do 12 měsíců.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Očistěte povrch a odstraňte nečistoty a mastnoty výrobkem Multifoam. Naneste Seal tech 55. Pokud je to nutné, dokončete těsnění spáru prstem nebo špachtlí.
- Okna, dveře a fasády : pro těsnění hliníku , skla, umělých hmot, dřeva, plechu, krovů, a to i v kombinaci mezi sebou. Těsnění skla syntetických a hliníkových profilů, těsnění hliníkových rohů, těsnění posuvných vodičů z hliníku a stavebních materiálů (kámen, beton, mramor , ...), těsnění dveří z hliníkového profilu, plastu, dřeva na zeď nebo stavebního materiálu, upevnění a utěsnění železných a neželezných desek na okna.
- Instalace sanitárního : těsnění trubek PVC a kovových trubek, dále vhodné i na pozinkované trubky. Těsnění sanitárních a sprchových koutů (ideální použití díky nezapáchavosti), těsnění umyvadel (anti bakteriální a anti plísňové účinky).
- Přírodní kámen a mramor : těsnění a lepení na zeď, stavební materiály, rámy z mramoru, lepení a utěsnění skel a zrcadel (SEAL TECH 55 nenapadá stříbrnou krycí fólii), ideální na belgickém modrém kameni a žule, ideální jako těsnění mezi mramorem a kovem. Snadno přelakovatelný i s akrylátovým disperzním lakem .

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T569101	Seal Tech 55 černý	290 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T569201	Seal Tech 55 bílý	290 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T569301	Seal Tech 55 šedý	290 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T569601	Seal Tech 55 transparentní	290 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

