

SET

MS POLYMER - TĚSNĚNÍ A LEPENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- Seal Tech 55 je ideální pro:
Instalační práce, pro práce s
kameny a mramorem.
- Může být aplikován na suchých a
mokrých površích.
- Vysoká přilnavost.
- Povrchově upravitelný a přetíratelný.
- Neobsahuje isokyanáty, rozpouštědla a
silikon.
- Rychlé vytvrzení.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

SEAL TECH 55 je tmel na bázi MS polymeru speciálně konstruovaný pro výrobce oken, pro instalační práce a práce určené k lepení či tmelení kamenů a mramoru.
SEAL TECH 55 nevykazuje při své aplikaci a ostatním použití známky zápachu a může být použit

Technické informace

Materiál: MS polymer
Forma: kapalina / pasta
Zápach: charakteristický
Barva: dle štítek produktů
Tvrdost: 53 Shore A
Bod varu (při atmosférickém tlaku): < 34 °C
Tlak páry (při 20 °C): 100 Pa
Tlak páry (při 50 °C): 513,62 Pa (0,51 kPa)
Hustota (při 20 °C): 1652,7 kg / m³
Relativní hustota (při 20 °C): 1,653
Kinematická viskozita (při 40 °C): >20,5 cSt

vnitřně i venkovně. Může být použit ve velmi tenkých vrstvách nebo až do vrstvy 15 až 20 mm.
Seal tech 55 je velice snadno povrchově upravitelný, přetíratelný a lze jej použít na mokrých i suchých površích.

Bod vzplanutí: > 180 °C
Teplota samovznícení: ~ 420 °C
Teplota zpracování: + 5 °C až + 40 °C
Připustný teplotní rozsah: - 40 °C až + 90 °C
Postupné kalení: 3-4 mm za 24 hodin
Prodloužení při přetržení: 350%
Viskozita: 900 m / pa za sekundu
Pevnost v tahu: 2,3 N / mm²
Doba použitelnosti: 12 měsíců
Skladování: skladováno na chladném a suchém místě, mezi + 5 °C až + 25 °C
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Aplikace a Použití

- Očistíte povrch a odstraníte nečistoty a mastnoty výrobkem Multifox. Naneste Seal tech 55.
Pokud je to nutné, dokončete těsnění spáru prstem nebo špachtlí.
- Okna, dveře a fasády : pro těsnění hliníku , skla, umělých hmot, dřeva, plechu, krovů, a to i v kombinaci mezi sebou. Těsnění skla syntetických a hliníkových profilů, těsnění hliníkových rohů, těsnění posuvných vodičů z hliníku a stavebních materiálů (kámen, beton, mramor , ...), těsnění dveří z hliníkového profilu, plastu, dřeva na zeď nebo stavebního materiálu, upevnění a utěsnění železných a neželezných desek na okna.
- Instalace sanitárního : těsnění trubek PVC a kovových trubek, dále vhodné i na pozinkované trubky. Těsnění sanitárních a sprchových koutů (ideální použití díky nezapáchavosti), těsnění umyvadel (anti bakteriální a anti plísňové účinky).
- Přírodní kámen a mramor : těsnění a lepení na zeď, stavební materiály, rámy z mramoru, lepení a utěsnění skel a zrcadel (SEAL TECH 55 nenapadá stříbrnou krycí fólii), ideální na belgickém modrém kameni a žule, ideální jako těsnění mezi mramorem a kovem. Snadno přelakovatelný i s akrylátovým disperzním lakem .

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T569101	Seal Tech 55 černý	290 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T569201	Seal Tech 55 bílý	290 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T569301	Seal Tech 55 šedý	290 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T569601	Seal Tech 55 transparentní	290 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T569901	Seal Tech 55 béžový	290ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

