

SB60

HYBRIDNÍ POLYMER PRO PRUŽNÉ LEPENÍ A TMELENÍ

- Může být použit jak na suchém, tak na mokřím povrchu.
- Přetíratelný po 15 minutách.
- Jediné lepení na většině materiálů - bez použití základního nátěru: kov, lak, základní nátěr, polyester, zinek, hliník, dřevo.
- Neobsahuje žádná rozpouštědla nebo isokyanáty, je bez zápachu.
- Vytvrzuje bez smršťování, odolává vibracím a zůstává pružný.
- Vynikající chemická odolnost po vytvrzení.
- Vysoká pevnost v tahu a jedinečné lepení - 265 N / cm².
- Odolný proti povětrnostním vlivům, protiplísňový a baktericidní.
- Snadná aplikace a struktura.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese firma Novatio odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SEAL & BOND MS 60

Základní informace

SEAL & BOND MS 60 je nová technika pro lepení a těsnění založená na hybridních polymerech. SEAL & BOND MS 60 neobsahuje žádná rozpouštědla, ftaláty, izokyanáty ani silikony. V důsledku toho je SEAL & BOND MS 60 téměř bez zápachu a zcela neutrální. Zaručuje, že lepení na čisté kovové povrchy a většinu ostatních materiálů nabízí neomezené možnosti v použití. SEAL & BOND MS 60 kombinuje v jednom výrobku výhody montážního lepidla, lepidla na PU,

lepidla na dřevo, silikonového tmelu a sanitárního silikonového tmelu, akrylátového tmelu a butylénového tmelu.

SEAL & BOND MS 60 je jednosložkový výrobek s velmi rychlým vytvrdnutím a jedinečnou přilnavostí a nepotřebuje žádný základový lak. Lze přetírat laky. SEAL & BOND MS 60 je odolný vůči UV - záření a zabraňuje vytváření plísní a bakterií. SEAL & BOND MS 60 se při vytvrdnutí nesráží, je odolný vůči vibracím a zůstává pružný.

Technické informace

Základ: MS polymer.
Barva: viz tryška.
Vůně: neutrální.
Aplikace: 5 bar / 3 mm / 23 ° C 140 g / min.
Vytvrzování slupky: 23 ° C 50% R.V. 8 minut.
Nepevný při: 23 ° C 50% R.V. 25 minut.
Plná doba vytvrzení: 23 ° C 50% R.V.
24 hodin - 6 mm / 48 hodin - 7 mm / 72 hodin - 8 mm
Max. přípustná deformace 12,5% (podle ISO 9046).
Dilatační spáry pro konstrukci ISO 11600 F 12,5% HME.
Objemové smrštění po vytvrzení: < 3%.
Tvrdost - DIN 53505: 58 Shore A.
Pevnost v tahu: po 7 dnech: 260 N / cm², po 1 měsíci: 280 N / cm², po 3 měsících: 310 N / cm².
Pevnost v roztržení: 140 N / cm² DIN 53507.
Přilnavost: na většinu povrchů. Pozor: částečné na PE, PP, silikonech.

Tepelná stabilita: -30 ° C až + 95 ° C. Krátká doba pro práškové lakování do + 200 ° C.
Prodloužení při přetření - DIN 53504: > 350%.
Neobsahuje žádné izokyanáty: netoxické.
Teplota zpracování: od + 5 ° C do + 40 ° C.
Chemická odolnost:
dobrá: voda, mořská voda, alifatická rozpouštědla, oleje, tuky, zředěné organické kyseliny, louhy.
mírné: estery, ketony, aromáty; Další informace najdete v seznamu chemických odolností.
špatné: koncentrované kyseliny, chlorovaná rozpouštědla a chlorovaná voda v bazénu.
Elektrický odpor: 10 Ohm.
Odolnost proti tlaku (ISO 11432): 1,19 N / mm².
Přenos vodní páry (DIN EN ISO 12572): 1,6.
Skladovatelnost: 12 měsíců, udržujte v suchu, chladu a bez mrazu.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Aplikace a Použití

- **AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL**
Slepování dílů karosérie: ocel/ocel bez použití základové barvy. Tmelení spár: Těsnění spár u svarů a tabulí - jednoduché strukturování a snadné přetření barvou.
- Lepení spoilerů a souprav nástaveb - dobrá přilnavost na laku a polyesteru.
Utěšňování průsaků vody, výrobek lze použít i na mokřích plochách.
Slepování různých materiálů. Vynikající přilnavost na kov, základovou barvu, lak, film pozinku, hliník, dřevo a většinu syntetických materiálů.
- **STAVEBNICTVÍ:**
Slepování izolačního materiálu, i na mokřím povrchu. SEAL & BOND MS 60 nerozpouští žádný polystyren.
Jako montážní tmel pro lepení podlah, laťových konstrukcí, fasádních desek, okrajů střeš, latí, na pálenou cihlu, sádkartonové desky, plynobeton, Ytong, beton atd. SEAL & BOND MS 60 nahrazuje mechanická upevnění.
Jako těsnící tmel i na mokřím a obtížném povrchu. Nenapadá přírodní kámen, jako je mramor, kamenný kvádr a žulu. Ideální jako těsnění mezi okny a zdířem. Dá se velmi dobře přetírat, dokonce disperzními akrylátovými laky.
- **KLIMATIZACE - VENTILACE:**
těsnění jak PVC, tak i kovových trubek, vynikající lepení i na pozinkovaném potrubí
- **KONSTRUKCE**
spojování železných a neželezných plechů
lepení zrcadel, nepoškozuje stříbrný povlak (vždy nanášejte lepidlo ve svislé linii!)
lepení dekorativních panelů, štítků, znaků a jmenovek
při konstrukci výtahů: dobrá přilnavost k lakovaným povrchům
lepení dřevěných nebo kovových stolů
těsnění a lepení kontejnerů
- **SANITA**
jako těsnění, i na mokřích površích. Nepoškozuje akrylát. SEAL & BOND MS 60 je odolný vůči UV záření, protiplísňový a baktericidní.
- **Upozornění:**
Lak na bázi alkydové pryskyřice, aplikovaný na SEAL & BOND MS 60, může mít pomalejší proces vytvrzení.
- SEAL & BOND MS 60 má nižší přilnavost na PP, PE, bitumen a silikony.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N530106	SEAL & BOND MS 60 černý	310 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
N530206	SEAL & BOND MS 60 bílý	310 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
N530306	SEAL & BOND MS 60 šedý	310 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

