

SEF-R

MODERNÍ TEKUTÉ TĚSNĚNÍ

- Ideální těsnění bez použití forem
- Zpracování během několika minut
- Pro použití v jakémkoliv odvětví průmyslu
- Vyplňuje nerovnosti
- Není žíravý
- Okamžité výsledky na vodě či vzduchu
- Vysoká chemická odolnost vůči motorovému oleji
- Vysoký tlak a odolnost proti UV záření
- Teplotní rozsah: -60 ° C až + 370 ° C
- Vyvinut pro vysoce výkonné motory.
- Snadné odstranění.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SEAL FLEX HT RED

Základní informace

SEAL FLEX HT ČERVENÝ je upravený tmel, který vytvrzuje na základě acetox RTV silikonu. SEAL FLEX HT je nekorodující těsnění a po jeho použití nevzniká oxidace na materiálech. SEAL FLEX HT se vyznačuje silnou přilnavostí ke sklu, hliníku, nerez oceli, pozinku - nezpůsobuje oxidaci kovů. Vhodný ke spárování a tmelení van, umyvadel, sprchových koutů, dřezů a

chladírenských boxů. Použití možné i k těsnění vzduchotechniky, rour, kolen a jiných přechodů. SEAL FLEX HT tvoří silnou, tvrdou, pružnou a odolnou elastomerovou pryž, s vynikající chemickou a vysokou teplotní odolností, která si udržuje pružnost při nízkých i vysokých teplotách. SEAL FLEX HT je možno použít bez pracovní pistole, přímo s moderní tlakovou aplikací.

Technické informace

Forma: pastovitá
Materiál: acetox RTV silikon
Barva: červená
Zápach: charakteristický
Hustota (při 20 ° C): 1,04 g / cm³
Viskozita: nestékající pasta
Bez lepení: 10 min
Doba vytvrzení (při 23 ° C, 50% r.v.): 4 mm / 24 h
Tvrdost Shore A: 25
Pevnost v tahu: 1,8 MPa
Pevnost ve smyku (hliník, 1 mm): 2,0 MPa

Pružný modul (100%): 0,52 MPa
Prodĺoužení při přetržení: 500%
Zotavení z deformace: 98%
Teplotní odolnost: -60 ° C až 300 ° C
Dielektrická pevnost: 20 kv / mm (ASTM D 419)
Dielektrická konstanta: 3 při 1 Mhz (ASTM D 150)
Dielektrický rozptylový faktor: 3x10-3 při 1 Mhz (ASTM D 150)
Objemový měrný odpor: 2 x 1015 OHM cm (ASTM D 257)
Tepelná vodivost: 315 kcal / s. / cm², ° C / cm
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Aplikace a Použití

- SEAL FLEX HT je určen pro mnoho průmyslových těsnění a izolační aplikace, včetně kovu a skla, stavebnictví, automobilový průmysl, lodní strojírenství, opravy obráběcích strojů, údržbu a připojení vzduchových kanálů, vstupní a výstupní sběrné potrubí, kompresory, čerpadla, turbíny, elektrické / elektronické součástky, v leteckém průmyslu a pro spotřební zboží.
- Izolační a tepelná izolace motorů a elektrických skříní.
- Utěsnění úniků vody.
- SEAL FLEX HT je určen ke spojování kovů a různých slitin, skla, keramiky a některých druhů syntetických materiálů.
- SEAL FLEX HT je odolný vůči: lehkým kyselinám (až 20%), glykolu, fluoru, chloru, metanu, butanu, olejům, tukům, mazivům, naftě, petroleji, přenosu brzdové kapaliny, vodě, páře, nemrznoucí směsi, topným olejům, alkalickým a solným roztokům.
- Pro optimální přilnavost, by měly být povrchy bez koroze, mastnoty a prachu. Doporučujeme čistit Safe clean.
- Doporučujeme vyzkoušet SEAL FLEX HT na podkladu před použitím.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T571701	Seal Flex červený	200 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T571702	Seal Flex HT red	310ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

