

SB40T

PRŮHLEDNÁ TĚSNÍCÍ HMOTA NA BÁZI MS POLYMERŮ

- Těsnění a pružné lepení pomocí jednoho výrobku
- Výrobek lze použít i na mokřím podkladu.
- Výrobek lze přetírat většinou laků, neobsahuje žádná rozpouštědla a izokyanáty



SEAL & BOND MS 40 TRANS

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SEAL & BOND MS 40 TRANS je vysoce účinná průhledná těsnicí hmota na bázi MS polymerů. SEAL & BOND MS 40 TRANS je ideální těsnící tmel. SEAL & BOND MS 40 TRANS je vhodný produkt pro aplikaci v interiérech i ve venkovních prostorách. SEAL & BOND MS40 TRANS má dobrou přilnavost na většině stavebních materiálů.

SEAL & BOND MS 40 TRANS zabraňuje vzniku plísní a bakterií.

SEAL & BOND MS 40 TRANS nevytváří žádné skvrny. SEAL & BOND MS 40 TRANS lze používat na mokřím podkladu. SEAL & BOND MS 40 TRANS zůstává po vytvrdnutí pružný.

TECHNICKÁ DATA

Schopnost rozptýlení:
 5 barů / 3 mm / 23 °C 160 g/min.
 Vytvoření blanky: 23 °C 50 % R.V. 5 minut
 Povrch nelepí: 23 °C 50% R.V. 40 minut
 Vytvrzení: 23 °C 50% R.V. 24 hod. – 4 mm
 48 hod. – 5 mm
 72 hod. – 8 mm
 Max. přípustná deformace: 20% (podle ISO 9046)
 Dilatační spáry: ISO 11600 F 20%HM E
 Tvrdost DIN 53505: 40 Shore A
 Pevnost v tahu: 220 N/cm2
 Odolnost proti vzniku trhlin DIN53507:cca 40 N/cm2
 Tepelná stabilita: – 30 °C do +95 °C
 Špička: 155 °C max. 30 min.
 Objemové smrštění po vytvrdnutí:menší než 2%
 Přilnavost: vynikající m.j. na dlaždicích, cementu, přírodním kameni, dřevu, betonu, sklu, hliníku.

Na PP, PE, PTFE přilnavost není zaručena.
 Protahání při přetržení DIN 53504: > 250%
 Odolnost vůči UV záření: OK
 Stálobarevnost:Ke změně barvy může dojít vlivem vnějších okolností.
 Možnost přemalování: OK u většiny laků rozpustných ředidly a vodorozpustných laků.
 Chemická odolnost:
 dobrá: voda, mořská voda, oleje, tuky, louh,
 alifatická rozpouštědla, zředěná organická kyselina.
 průměrná: ester, ketony, aromaty
 špatná: koncentrovaná kyselina, chlorovaná rozpouštědla, voda v plaveckých bazénech.
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- SEAL & BOND MS 40 TRANS je ideální průhledný, pružný výrobek pro lepení a těsnění určený k použití v koupelně, kuchyni a interieru, na verandách, u oken a dveří a také v garáži, průmyslu a pro všeobecnou údržbu. Pevně přilne na většině materiálů, jako je přírodní kámen, pálená cihla, beton, keramika, email, akrylát, porcelán, lak, kov, sklo, měkké a tvrdé dřevo. Nevytváří na přírodním kameni žádné skvrny. Nenapadá stříbrnou vrstvu u zrcadel. Používat na čistý podklad zbavený prachu a odmaštěný. Podle druhu znečištění by se podklad měl očistit přípravkem Safety Clean.
- Upozornění: SEAL & BOND MS40 TRANS může být přetřen většinou laků, ale kvůli velké rozmanitosti laků doporučujeme nejprve provést test. Alkydové pryskyřice mohou mít negativní vliv na zbarvení - zkalení SEAL & BOND MS40 TRANS. Změna barev může nastat kvůli vnějšímu vlivu, jako je například UV záření.
- Upozornění: Lak na bázi alkydové pryskyřice aplikovaný na SEAL & BOND MS 40 TRANS může mít pomalejší proces vytvrdnutí.
- SEAL & BOND MS 40 TRANS má nižší přilnavost na PP, PE, bitumen a silikony.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
N539596	Seal&Bond MS 40 Trans	310 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

