

MUX

PROFESIONÁLNÍ DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ MALTA

- Snadné používání
- Nesmršťuje se
- Mimořádně dobrá přilnavost
- Těsnost vůči kapalinám
- Mrazuvzdorná
- Lze ji přetírat barvami



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

MULTIPOX je profesionální dvousložková epoxidová malta, která se snadno zpracovává a tvaruje. MULTIPOX vytvrzuje bez smršťování v libovolných tloušťkách vrstvy. MULTIPOX je vhodná pro aplikaci do interiéru i exteriéru. MULTIPOX se může používat

na svislé plochy až do tloušťky +/- 4 cm v jedné vrstvě. MULTIPOX je odolná vůči nárazům a působení chemikálií a její vrchní vrstva neuvolňuje prach a je vysoce odolná vůči opotřebení.

TECHNICKÁ DATA

Složení: skleněné perličky a křemenný granulát ve vysoce kvalitní epoxidové pryskyřici
Rozpouštědlo: žádné rozpouštědlo
Vytvrzování: bez smršťování
Pevný obsah prachu: 100%
Přilnavost: Přilnavost na většině stavebních materiálů je mimořádně dobrá, např. na kámen, beton, přírodní kámen, dřevo, kov atd.
Maximální tloušťka vytvrzování: neomezená
Chemická odolnost: Organické kyseliny, oleje, tuky, paliva, kyseliny, ředidla, močůvka, voda (slaná i sladká), mořský vzduch ... Viz seznam odolnosti vůči chemikáliím.
Odolnost vůči chlórů: OK
Odolnost vůči působení teploty: - 30 °C až +60 °C stále
Po časově omezenou dobu: + 90 °C

Přetíratelnost: dobrá většinou běžných laků a barev
Zpracovatelnost po rozmíchání při teplotě 16 °C: dobrá +/- 50 minut
Celková doba vytvrzení při teplotě 16 °C:
Po 24 hodinách možnost chůze *
Po 72 hodinách lze mechanicky zatěžovat *
Po 7 dnech odolná vůči působení chemikálií. *
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

* Vysoká teplota okolí urychluje vytvrzování, nízké teploty vytvrzování prodlužují.

POUŽITÍ

- Podklad musí být pevný, čistý, viditelně suchý a nezamastěný.
- Uvolněné a viklající se části se musí odstranit.
- Do epoxidové malty vždy použijte celý obsah lahvičky (tužidla) a důkladně promíchejte, až je hmota homogenní.

- Malta je nyní připravena k použití.
- Nikdy nepřidávejte vodu, cement nebo jiné přísady.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N602730	Multipox (A+B složka)	3 kg	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

