

RUSA

TRANSFORMACE RZI

- Chemicky silná neutralizace rzi
- Antikorozní účinek s dlouhou životností
- Ošetření, ochrana a prodloužení životnosti železných kovů
- Transformace rzi na ošetřené ploše v černý ochranný polymerový film
- Vhodná další povrchová úprava vrchní barvou



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

RUSTCON AEROSOL

Základní informace

RUSTCON AEROSOL je vysoce účinný a efektivní prostředek, který na bázi polymerové povrchové úpravy

eliminuje nežádoucí rez. Prodlužuje životnost železných kovů a vykazuje dlouhodobý antikorozní účinek.

Technické informace

Typ: polymerní, na vzduchu vulkanizující film
Vzhled: světle hnědý
Forma: aerosol
Aroma: charakteristické
Hořlavost: vysoce hořlavý
Toxicita: škodlivý při požití
Bod vzplanutí: -42 °C
Teplota varu / rozmezí bodu varu: -24,9 °C
Dolní mez výbušnosti: 1,1 obj. %
Horní mez výbušnosti: 20,0 obj. %
Tlak par při 20 °C: 5200 hPa
Hustota při 20 °C: 0797 g/cm³

Organická rozpouštědla: 84,5 %
Voda: 4,3 %
Obsah pevných látek: 10,8 %
Skladovací životnost: 24 měsíců. Uchovávat v chladu a suchu.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- Příprava povrchu:
- Povrchy musí být čisté, suché a očištěné od tuku, špíny a oleje. Odstraňte odlupující se zbytky rzi a barvy smirkovým papírem nebo drátěným kartáčem.
- Protřepejte nádobku s přípravkem RUSTCON alespoň 1 minutu před použitím. Aplikujte, když je ošetřovaná část i sprej při teplotě nejméně 8 - 25 °C.
- Držte sprej 20 - 30 cm od povrchu a nastříkejte tenký film na zkorodovaný kov. Aplikujte 2 - 3 vrstvy.
- Vyvarujte se příliš velkého množství, aby nedošlo ke stékání a odkapávání.
- Každá další aplikace je doporučena po úplném zaschnutí aplikace předchozí.
- Finální aplikace uschne v černou konečnou vrstvu.
- Vrchní barvou se může ošetřovaný povrch natírat nebo stříkat přibližně po 6-ti hodinách.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T181001	Rustcon Aerosol	500ml	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

