

PRP21

DVOUSLOŽKOVÉ METAKRYLÁTOVÉ LEPIDLO

- Vyniká pevností ve smyku i v rázové pevnosti.
- Široký rozsah teplot.
- Vyplňuje spáry a trhliny do 5 mm.
- Snadno přetíratelný.
- Odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům a vlhkosti.
- Minimální příprava povrchu: 100% reaktivní.
- Bez obsahu isocyanátu, ftalátu, rozpouštědel, PVC a silikonu.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

POWER REPAIR 21

Základní informace

POWER REPAIR 21 je nová generace vysoce účinných lepidel. Použitelný tam, kde konvenční lepidla selžou. POWER REPAIR 21 má výbornou odolnost vůči nárazům a odloupení a rychle lepící vlastnosti. Ideální na tvrdé umělé hmoty. Lepidlo s dlouhodobým účinkem (trvanlivostí). Dodáván ve dvojkartuších s aplikátorem.

Technické informace

LEPIDLO:
Fyzikální stav: Pasta, kapalina
Barva: špinavě bílá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí (uzavřená nádoba): 10 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 101 °C
Dolní mez výbušnosti: 2,1 % obj.
Horní mez výbušnosti: 12 % obj.
Hustota a/nebo relativní hustota: 1,03 (20 °C)
Kinematická viskozita: 40000-60000 cP (25 °C)
Teplotní odolnost: -40 °C – 125 °C
Tlak par: 28 mmHg (20 °C)
Pevnost v tahu: 24 Mpa
Otevřená doba: 4-6 min
Pracovní doba: 12-15 min
Doba vytvrzení: cca. 20 minut při 23 °C
Úplné vytvrzení: po 24 hodinách při 23 °C

Slepuje ABS, akryly, hliník, keramiku, tvrdé umělé hmoty, fenoly, polykarbonáty, PVC, ocel, dřevo - velmi dobře, alkyd karbon chróm, nylon - dobře. Pracovní doba 12 až 15 minut. 75% meze pevnosti dosaženo během 10 až 20 minut při pokojové teplotě (23 °C).

AKITVATOR:
Fyzikální stav: Pasta, kapalina.
Barva: Žlutá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí (uzavřená nádoba): 10 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 101 °C
Dolní mez výbušnosti: 2,1 % obj.
Horní mez výbušnosti: 12 % obj.
Hustota a/nebo relativní hustota: 0,96 (20 °C)
Kinematická viskozita: 40000-60000 cP (25 °C)
Tlak par: 28 mmHg (20 °C)
Odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům:
Vynikající
Otrýskaná ocel na otrýskanou ocel -
Zachována 100% pevnost.
Skladování: Všechna lepidla by měla být skladována neotevřená na chladném a suchém místě (mezi 5 °C a 25 °C)
Tento výrobek nikdy nesmí zmraznout !
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- Povrchy určené k lepení musí být čisté, suché, bez prachu a mastnoty. Aplikální teplota: mezi 15 °C a 25 °C. V případě pochybností v lepidlosti vyzkoušejte pevnost na malém vzorku substrátu.
- Míchání:
Míchací poměr: 1:1. Než připojíte směšovací trubici na patronu, vytlačte ven 2 cm, abyste měli jistotu, že obě složky vychází z patrony.
- Montáž: Pracovní doba 12 - 15 minut při 23 °C.
- Zajistěte, aby spoj zůstal bez pohybu, dokud nedojde k úplnému vytvrzení.
- Vytvrzování: Doba vytvrzování: cca. 20 minut při 23 °C.
- Úplné vytvrzení: 24 hodin při teplotě 23 °C. Teploty vyšší nebo nižší než 23 °C, mají vliv na dobu vytvrzování.
- Viskozita složek A a B je teplotou ovlivňována.
- Slepuje ABS, akryly, hliník, keramiku, tvrdé umělé hmoty, fenoly, polykarbonáty, PVC, ocel, dřevo - velmi dobře, alkyd karbon chróm, nylon.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T911200	Power repair 21 krémově-šedý	50 ml	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T911205	Power repair 21 černý	50 ml	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T911350	Pracovní pistole pro poměry 1:1 / 2:1 / 10:1	Ks	-	NÁŘADÍ
Y911303	Směšovací trubice 50 ml blue	10 ks	-	NÁŘADÍ
Y911600	Zpevňovací tkanina 12 x 360 cm	5ks/box	-	NÁŘADÍ
Y911601	Konturovací tkanina 12 x 360 cm	5ks/box	-	NÁŘADÍ

