

QAP

RYCHLÉ CHEMICKÉ KOTVENÍ

- Na bázi polyuretanu
- Rychlá aplikace - krátká doba schnutí
- Odolné a stabilní kotvení
- Flexibilní, bez ohledu na stavební materiál
- Pro upevnění lehkých předmětů i na těžko přístupných místech
- Lze přelakovat, opracovat/brousit
- Ekonomické použití bez dlouhé čekací doby
- Bez rozpouštědel a styrenu
- Pro vnitřní a venkovní použití

UV odolné



Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby uživatelé bez ohledu na test vhodnosti každého produktu pro vlastní účely. Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku pro vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters nemůže v žádném případě nést odpovědnost za náhodné škody nebo škody způsobené nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.

QUICK ANCHOR PRO

Základní informace

Quick Anchor Pro je výrobek na polyuretanové bázi, který kombinuje rychlou a cílenou aplikaci s krátkou dobou schnutí. Je odolný a stabilní a lze jej flexibilně používat bez ohledu na stavební materiály, jako jsou duté a plné cihly, vápenopiskové cihly, plynobeton, sádkokarton, dřevo a cementovláknité desky a všechny běžné lehké stavební a panelové stavební materiály.

Ideální pro upevnění lehkých předmětů, dokonce i v těžko přístupných místech. Použitelný i v blízkosti okrajů a malých vzdáleností od okrajů. Je také možné použít jako opravný tmel na rozbitý základní materiál. Quick Anchor Pro lze přelakovat, opracovat nástroji nebo brousit. Má ekonomické použití bez dlouhé čekací doby a je ideální pro vnitřní použití a venkovní použití s

UV ochranou.

Technické informace

Quick Anchor Pro (složka A):
Fyzikální stav: pastovitý
Barva: bílá
Zápach: mírný
Hustota 1,21 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný
Dynamická viskozita: 27 Pa*s
Quick Anchor Pro (složka B):
Fyzikální stav: Pasta
Barva: hnědá
Zápach: mírný
Hustota: 1,2 g/cm³
Dynamická viskozita: 22 Pa*s
Základ: Polyuretan 2 komponenty
Poměr míchání, objem: 1:1

Poměr míchání, hmotnost: 0,89:1
Termostabilita: -40 °C/+100 °C
Aplikační teplota: +10 °C/+20 °C
Pevnost v tahu (při 23 °C): 210 kg/cm²
Prodloužení při přetržení: 15 %
Tvrdost Shore D: 80
Odpor: 1,2x10¹² Ohm*cm
Otevřená doba: 1 minuta
Doba tuhnutí: 2 - 5 minut
Konečná katalýza: 4 hodiny
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Bod vzplanutí: 200 °C
Viskozita: 50 000 mPa
hustota: 1,12 g/cm³
Určeno pouze pro profesionální uživatele!
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.

Aplikace a Použití

- Jsou zohledněny požadované bezpečnostní faktory.
- Platí pro tahové a smykové zatížení jedné kotvy pro vruty do dřevotřísky.
- Okamžité další zpracování je nyní nezbytné kvůli rychlému vytvrzení.
Tipp: Vzhledem ke krátké době zpracování by měly být všechny nástroje a součásti připraveny předem a pokud možno všechny vyvrtané otvory

Ø šroubu	[mm]:	4.0	5.0	6.0
Ø vrtáku	[mm]:	10	10	10
Hloubka vrtané díry	[mm]:	50	50	50
Kotvení hloubka	[mm]:	45	45	45
Doporučené zatížení:				
Beton ≥ C12/15	[kN]:	0,55	0,65	0,75
Pórobeton	≥ PB2, PP2[kN]:	0,15	0,20	0,25
Plná vápenopisková cihla	≥ KS20, ≥NF[kN]:	0,52	0,62	0,72
Perforovaný vápenopiskový	ρ ≥ 1,4 kg/dm ² [kN]:	0,20	0,25	0,30
Děrovaná cihla	ρ ≥ 0,9 kg/dm ² [kN]:	0,20	0,25	0,30
Sádrové omítky	12,5 mm[kN]:	0,14	0,14	0,14
Sádrovláknitá deska	12,5 mm[kN]:	0,22	0,22	0,22

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T911350	Pracovní pistole pro poměry 1:1 / 2:1 / 10:1	Ks	-	NÁŘADÍ
T915150	Quick Anchor Pro 50ml	50ml	Viz potisk + 18 měsíců	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY
Y911303	Směšovací trubice 50 ml blue	10 ks	-	NÁŘADÍ

