

SBK

TĚSNICÍ A ZAJIŠŤOVACÍ SYSTÉM

- Snadné použití
- Rychle tuhnoucí
- Teplotní rozsah: -55°C až 150°C
- Okamžitý těsnicí účinek
- Odolný vůči vibracím
- Vysoká chemická odolnost
- Antikoroziční vlastnosti
- Registrován normou NSF.



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SUPER BLOCK

Základní informace

SUPER BLOCK RED vhodný pro max. průměr závitu M36. Max. vyplnění mezer 0,25 mm. Počáteční síla po 10 - 20 minutách. Funkční pevnost po 2-4 hodinách. Finální po 3-6 h. SUPER BLOCK BLUE pro zajištění šroubů na blocích motorů a čerpadel. Fixace matic, šroubů, čepů a závitových spojů. Max. průměr závitu M36. Max. vyplnění mezer 0,25 mm. Počáteční síla po 5-15 minutách. Funkční pevnost po 0,5-1h. Finální po 1-3h.

SUPER BLOCK C - Max. vyplnění mezer 0,02 - 0,1mm. Počáteční síla po 10 - 20 minutách. Funkční pevnost po 0,5-1h. Finální po 3-6 h. SUPER BLOCK M pro max. průměr závitu M36. Max. vyplnění mezer 0,05 - 0,3mm. Počáteční síla po 5-15 minutách. Funkční pevnost po 0,5-1h. Finální po 1-3h. SUPER BLOCK SF pro max. průměr závitu M25. Max. vyplnění mezer 0,08 - 0,5mm. Počáteční síla po 5-15 minutách. Funkční pevnost po 1-3h. Finální po 5-10 h.

Technické informace

Chemická báze: Diester kyseliny methakrylové
Uvolněný točivý moment:
> 20 Nm (M10) DIN 54454 (R), ~ 21 Nm (M10) DIN 54454 (B,M).
> 18 Nm (M10) DIN 54454 (C), > 25 Nm DIN 54454 (SF).
Převládající točivý moment:
> 35 Nm (M10) (R), ~ 10 Nm (M10) (B),
> 30 Nm (M10) (C), ~ 10 Nm (M10) (M) > 40 Nm (SF).
Pevnost ve smyku:
> 20 N/mm² DIN 54452 (R), ~ 20 N/mm² DIN 54452 (B),
> 12 N/mm² DIN 54452 (C), > 20 N/mm² DIN 54452 (M, SF).
Skladovatelnost (při pokojové teplotě): 1 rok
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list. Určeno pouze pro profesionální uživatele !

SUPER BLOCK BLUE

Skupenství: Kapalný
Barva: modrý
Zápach: mírný
Bod vzplanutí: > 100 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Viskozita, dynamická: 1500 mPa* s (20 °C)

SUPER BLOCK RED

Skupenství: Kapalný
Barva: červený
Zápach: mírný
Bod vzplanutí: > 100 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Viskozita, dynamická: 1200 mPa* s (20 °C)

SUPER BLOCK M

Skupenství: Kapalný
Barva: modrý
Zápach: mírný
Bod vzplanutí: > 100 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Viskozita, dynamická: 1500 mPa* s (20 °C)

SUPER BLOCK SF

Skupenství: Kapalný
Barva: zelený
Zápach: mírný
Bod vzplanutí: > 100 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Viskozita, dynamická: 500 mPa* s (20 °C)

Aplikace a Použití

- POZOR: bez předchozího vyzkoušení se nedoporučuje používat SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE na závity z mědi nebo slitin, které přicházejí bezprostředně do styku s vroucí vodou (> 40°C).
- SUPER BLOCK MODRÝ Univerzál: alternativa za Loctite 243.
- SUPER BLOCK ČERVENÝ: alternativa za Loctite 262.
- Pro urychlení reakce se doporučuje použít ANAEROBIC AKTIVÁTOR.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
T541004	Super Block SF 50ml	50ml	Viz potisk + 18 měsíců	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY
T542003	Super Block M 50ml	50ml	Viz potisk + 18 měsíců	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY
T560001	Anaerobic Activator	100ml	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY
T560501	Super Block modrý	50ml	Viz potisk + 18 měsíců	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY
T560701	Super Block červený	50ml	Viz potisk + 18 měsíců	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY

