

EXT

SAMOLEPICÍ, PŘEDSTLAČENÁ PĚNOVÁ PÁSKA PRO TĚSNĚNÍ SPÁRŮ

- Vyplňuje všechny nerovnosti
- Chrání před vlhkostí, prachem, hlukem, chladem a tepelnými ztrátami
- Těsnicí účinek proti dešti až do tlaku 600 Pa
- Postupná expanze - odolná UV záření
- Bez rozpouštědel
- Lze přetírat a omítat
- Splňuje normu BG1 a třídu požární odolnosti B1



Upozornění

Veškeré informace včetně obrázků jsou poskytovány s maximální péčí. Přesto je vhodné, aby si uživatel bez ohledu na provedení testu ověřil vhodnost každého produktu pro své vlastní účely. Společnost Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití. Záruka, kterou produkty Tech-Masters poskytují, se vztahuje pouze na standardní podmínky prodeje tohoto produktu. Společnost Tech-Masters v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody ani za škody vzniklé nesprávným použitím nebo prodejem produktu jinému zákazníkovi.

Základní informace

EXPANSION TAPE je lisovaná rozpínavá páska pro utěsnění spár a nerovností. Vysoce odolná vůči náročným povětrnostním vlivům. Polymerová impregnace poskytuje dlouhodobou stabilitu. Klasifikace BG1 zaručuje úplnou těsnost proti větru a vodě (hnanému dešti) až do 600 Pa.

Technické informace

Skupina napětí dle DIN 18542: BG 1
Třída stavebního materiálu dle DIN 4102: B1 (zpomalovač hoření)
Tepelná vodivost DIN 52 612: $\lambda = 0,048 \text{ W/mK}$
Difúze vodní páry, hodnota Sd: $< 0,5 \text{ m}$
Teplotní odolnost: -30°C až $+90^\circ\text{C}$
Součinitel propustnosti spáry, hodnota a DIN 18 542: $a < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$
Vzduchotěsnost DIN 18 542: $a < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^2/3]$

Kromě toho je EXPANSION TAPE téměř kompletně paropropustná (hodnota Sd $< 0,5$), což odpovídá současným stavebním požadavkům. Díky pomalému rozpínání lze pásku aplikovat z role. EXPANSION TAPE lze přetírat nebo omítat, ale sama o sobě je odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Má 10letou funkční záruku a je stavebním materiálem třídy B1- nehořlavá.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům splněny požadavky DIN 18 542
Těsnost proti prudkému dešti splněna EN 1027 do 600 Pa
Klasifikace požární odolnosti EN ISO 11925:2002-07 B-s1-d0
Dlouhodobá trvanlivost až 10 let.
Certifikát o zkoušce venkovních povětrnostních vlivů č. 042734.2-Sz
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

Aplikace a Použití

- Montáž oken:
- Při spárování oken je nutné dodržovat směrnice RAL a obecné technické pokyny.
- Spárovací páska by se měla ideálně aplikovat při teplotách mezi 10°C a 20°C .
- Nad 20°C by se páska měla uchovávat v chladničce na místě pod 8°C
- Před aplikací by se páska měla ohřát na pokojovou teplotu.
- Vyšší teploty urychlují tuhnutí a nižší teploty ho zpomalují.
- Rozměry pásky jsou 10, 15 a 20 mm (hloubka spáry) pro spáry 3-7 mm.
- Příliš stlačené počáteční/koncové kusy odřízněte.
- Při řezání pásky na délku přidejte alespoň 2 cm na metr.
- Páska musí být aplikována na čisté a bez prachu ošetřené povrchy.
- Pro odmaštění použijte nejlépe TECH-MASTERS: BIOCLEAN, MEGAFOAM.
- Okraje spáry by měly být rovnoběžné a páska by měla být mírně odsazena od přední hrany (alespoň 2 mm).
- Mokrě spáry zhoršují samolepivost pásky a může být nutné je upevnit klíny, dokud není páska aplikována.
- Páska musí být v rozích okenního rámu spojena tupým spojem a nesmí být položena přes rohy.
- Předem se informujte o kompatibilitě s jinými materiály, jako jsou barvy, nátěry, tmely a přírodní kámen.
- Spárovací pásy by neměly být nadměrně stlačeny; to by mělo být zajištěno pomocí distančních podložek.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
Y556910	Expansion Tape 10mm / 3mm	10m	Viz potisk + 24 měsíců	PÁSKY
Y556915	Expansion Tape 15mm / 3-7mm	8m	Viz potisk + 24 měsíců	PÁSKY
Y556920	Expansion Tape 20mm / 3-7mm	8m	Viz potisk + 24 měsíců	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

