

AFF

ČIRÉ RYCHLÉ LEPIDLO

- Pružné
- Vysoká tepelná odolnost
- Odolnost vůči rázu, stříhu a úderu
- Vysoká viskozita
- Dobrá odolnost vůči vlhkosti
- Velmi vysoká síla v tahu



AL-FIX FLEXIBLE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

AL-FIX FLEXIBLE je odolné vůči působení rozpouštědel, oleje, benzenu, kolísání vysokých a nízkých teplot. AL-FIX FLEXIBLE je ideální pro aplikace, které se pravidelně dostávají do

styku s vlhkostí AL-FIX FLEXIBLE je průhledný kyanakrylát, který má nadměrně dobrou lepidlost na většině materiálů. AL-FIX FLEXIBLE je po vytvrzení trvalé elastické.

TECHNICKÁ DATA


Barva matná, průhledná
 Viskozita při 25 °C 2500 - 3500 mPa
 Hustota 1,06 g/m3
 Bod vzplanutí 85 °C
 Pevnost v tahu an NBR=lom kovu 62 N/cm2
 Pevnost ve stříhu na oceli 28 N/mm2
 Tepelná odolnost od -55 °C do +140 °C
 Rozpustné v aceton, nitrometan, etylacetát.
 Skladovat v suchu a chladu (při teplotě 18 až 25°C)

9 měsíců. Při teplotě do 5°C až 12 měsíců. Při teplotě do -20°C nespecifikovaná doba použitelnosti (před použitím, ale výrobek uvést do pokojové teploty). Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

- Před použitím nejprve protřepat.
 - Před nanesením Al-Fix Flexible se musí plochy, které chceme slepovat, nejprve důkladně odmastit a nechat dobře oschnout.
 - Poté jako další krok naneste produkt a vytvořte spoj. Tento spoj chvíli pevně přidrže tak, aby se dosáhlo pevného přilepení; v další části návodu jsou popsány některé časy.
 - Doba vytvrzení v sekundách:
 - Kov (ocel): 55
 - Syntetický materiál, plastik (ABS): 09
 - Pryž (EPDM): 10
 - Dřevo (buk): 40
- Použitím Al-Fix Aktivátoru lze značně zkrátit dobu pro vytvrzení Al-Fix Flexible v závislosti na poréznosti materiálu.
- Po nanesení Al-Fix Aktivátoru nejprve nechat odpařit rozpouštědlo.
 - Poté naneste Al-Fix Aktivátor a díly ihned přiložte k sobě.
 - Díky použití Al-Fix Aktivátoru lze Al-Fix Flexible používat i na porézní materiály jako je dřevo a kámen. Použití Al-Fix Aktivátoru může mít za následek zvýšené smrštění lepeného švu a možná i nižší pružnost. Vezměte toto prosím v úvahu.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
N501403	Al-Fix Flexible	20 ml	LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

