

STC

JEDNOSLOŽKOVÝ ČIRÝ TMEL

- Křišťálově čirý tmel
- Nepodléhá zbarvení
- Vynikající odolnost vůči UV záření
- Bezpečný k životnímu prostředí
- Bez izokyanátů a rozpouštědel.
- Netvoří vzduchové bubliny.
- Trvale flexibilní v širokém rozsahu teplot



SEAL TECH CRYSTAL

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SEAL TECH CRYSTAL je jednosložkové, elastické SiMP (MS Polymer) lepidlo a zároveň tmel. Vytvrzuje pod vlivem atmosférické vlhkosti a vytváří vysoce výkonný, trvale čirý, vysoce odolný flexibilní elastický tmel. SEAL TECH CRYSTAL neobsahuje ve struktuře isokyanáty, rozpouštědla a neobsahuje VOC.

SEAL TECH CRYSTAL nezapáchá a během aplikace a po ní netvoří bubliny. Je dokonale odolný vůči UV záření a nepodléhá zbarvení do modra či žluta.

TECHNICKÉ INFORMACE



Forma: nesouvislá tixotropní pasta
 Barva: křišťálově čistá
 Chemická povaha: SiMP - Silyl Modified Polymer
 Mechanismus vytvrzování: vytvrzování vlhkostí
 Vytvrzování objemem (při 23 ° C a 50% relativní vlhkosti): cca. 3,2 mm
 Tvrdost podle Shore A (DIN 53505): přibližně 44 N / mm²
 Hustota (při 23 ° C a 50% relativní vlhkosti): cca. 1,06 g / cm³
 Doba nečinnosti (při 23 ° C a 50% relativní vlhkosti): cca. 35 min

Elastický modul při 100% (ISO 37 DIN 53504): cca. 1,4 N / mm².
 Pevnost v tahu (ISO 37 DIN 53504): cca. 2,8 N / mm²
 Protažení (ISO 37 DIN 53504): přibližně 230%
 Teplota aplikace: -5 ° C - + 40 ° C
 Teplotní odolnost: -40 ° C / + 80 ° C, s krátkým bodem při + 120 ° C
 Skladovatelnost: při 5 ° C - 25 ° C na chladném a suchém místě;
 Chraňte před vlhkými oblastmi, přímým slunečním zářením a zdroji tepla
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE !

APLIKACE A POUŽITÍ

- Křišťálově čistá a čirá těsnění a lepení mezi různými materiály
- Pružné spojení mezi kovem, plastem, sklem a jinými materiály
- Těsnění spár ve vertikálních a horizontálních aplikacích
- Vysoká mechanická / dynamická odolnost proti namáhání - odolnost proti nárazům
- Zvyšuje torzní tuhost finální sestavy
- Eliminace vibrací a zvuků
- Vhodné pro použití v přírodě a venku
- Ošetřovaný povrch musí být čistý, suchý bez prachu a mastnoty
- Na některých substrátech a v určitých aplikačních cyklech mohou být vyžadovány základní nátěry
- Může být natřen (provedte test kompatibility předem)
- Doba schnutí barvy na bázi alkydové pryskyřice se může prodloužit.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařízení
T569701	Seal Tech Crystal	290ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

