TECH-MASTERS Czech spol. s r.o
Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 234 253 550
Fax +420 234 253 555
czech@tech-masters.eu
www.tech-masters.cz

PRP21

POWER REPAIR 21

DVOUSLOŽKOVÉ METAKRYLÁTOVÉ LEPIDLO

- Vyniká pevností ve smyku i v rázové pevnosti.
- Široký rozsah teplot.
- Vyplňuje spáry a trhliny do 5 mm.
- Snadno přetíratelný.
- Odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům a vlhkosti.
- Minimální příprava povrchu: 100% reaktivní.
- Bez obsahu isocyanátu, ftalátu, rozpouštědel, PVC a silikonu.



Základní informace

POWER REPAIR 21 je nová generace vysoce účinných lepidel. Použitelný tam, kde konvenční lepidla selžou. POWER REPAIR 21 má výbornou odolnost vůči nárazům a odloupnutí a rychle lepící vlastnosti. Ideální na tvrdé umělé hmoty. Lepidlo s dlouhodobým účinkem (trvanlivostí). Dodáván ve dvojkartuších s aplikátorem.

Slepuje ABS, akryly, hliník, keramiku, tvrdé umělé hmoty, fenoly, polykarbonáty, PVC, ocel, dřevo - velmi dobře, alkyd karbon chróm, nylon - dobře. Pracovní doba 12 až 15 minut. 75% meze pevnosti dosaženo během 10 až 20 minut při pokojové teplotě (23 °C).

Technické informace

LEPIDLO:
Forma: kapalná 20 °C
Barva: šedobílá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí (uzavřená forma): 11 °C
Hustota: 1 - 1,03 g / ml
Viskozita (při 40 °C):> 40 mm² / s
Teplotní stálost: -40°C – 125°C
Pevnost v tahu: 24 Mpa
Pracovní čas: 12-15 min při 23° °C.

AKITVATOR: Forma: kapalná 20 °C
Barva: šedobílá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí (uzavřená forma): 10 °C
Hustota: 0,95 - 1,01 g / ml
Viskozita (při 40 ° C):> 40 mm² / s
Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům: Vynikající
Pískovaná ocel pro otryskání otryskané oceli -100% pevnost.
Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby při pokojové teplotě 23 ° C na chladném, suchém místě (mezi 5 ° C a 25 ° C). Výrobek nesmí projít mrazem!
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!


Aplikace a Použití

- Povrchy určené k lepení musí být čisté, suché, bez prachu a mastnoty. Aplikační teplota: mezi 15 °C a 25 °C. V případě pochybností v lepivosti vyzkoušejte pevnost na malém vzorku substrátu.
- Míchání:
  Míchací poměr: 1:1. Než připojíte směšovací trubici na patronu, vytlačte ven 2 cm, abyste měli jistotu, že obě složky vychází z patrony.
- Montáž: Pracovní doba 12 - 15 minut při 23 °C.
- Zajistěte, aby spoj zůstal bez pohybu, dokud nedojde k úplnému vytvrzení.
- Vytvrzování: Doba vytvrzování: cca. 20 minut při 23 °C.
- Úplné vytvrzení: 24 hodin při teplotě 23 °C. Teploty vyšší nebo nižší než 23 °C, mají vliv na dobu vytvrzování.
- Viskozita složek A a B je teplotou ovlivňována.
- Slepuje ABS, akryly, hliník, keramiku, tvrdé umělé hmoty, fenoly, polykarbonáty, PVC, ocel, dřevo - velmi dobře, alkyd karbon chróm, nylon.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T911200	Power repair 21 krémově-šedý	50 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T911205	Power repair 21 černý	50 ml	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
T911350	Pracovní pistole pro poměry 1:1 / 2:1 / 10:1	Ks	NÁŘADÍ
Y911303	Směšovací trubice 50 ml blue	10 ks	NÁŘADÍ
Y911600	Zpevňovací tkanina 12 x 360 cm	5ks/box	NÁŘADÍ
Y911601	Konturovací tkanina 12 x 360 cm	5ks/box	NÁŘADÍ







Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.