

# SB60

## GEMISCHTPOLYMERE ELASTISCHE KLEB- UND DICHTMASSE

- Auf trockenen und nassen Oberflächen anwendbar.
- Kann nach 15 Minuten überstrichen werden, ohne Aushärtungsverzögerung.
- Einzigartige Haftung auf den meisten Materialien – ohne Verwendung eines Primers.
- Enthält keine Lösungsmittel oder Isocyanate, ist geruchlos.
- Erhärtet schrumpffrei, ist vibrationsbeständig, bleibt flexibel.
- Nach Aushärtung, gute chemische Beständigkeit.
- Hohe Zugfestigkeit und einzigartige Haftung 265 N/cm<sup>2</sup>.
- UV- und wetterbeständig, verhindert Schimmel und Bakterien.
- Sehr einfach anzuwenden und zu strukturieren.
- Erhältlich in 5 Farben: Weiß, Schwarz, Beige, Grau und Braun.



### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

# SEAL & BOND MS 60

## ALLGEMEINE INFORMATION

SEAL & BOND MS60 ist basiert auf Hybrid Polymere, frei von Phthalaten, Lösemitteln, Isocyanaten und Silikonen.

Hierdurch ist SEAL & BOND MS60 praktisch geruchlos und vollkommen neutral so dass die Haftung auf

blanke metallische Oberflächen und die meisten Materialien unbegrenzte Möglichkeiten bietet. Auf schwierige Kunststoffe ist SEAL & BOND SPECIAL PRIMER oder SPECIAL PRIMER PPE empfohlen.

## TECHNISCHE DATEN

Haftung: auf den meisten Oberflächen

ACHTUNG: schlechte Haftung auf PE, PP, Bitumen, Silikon, ...

Thermische Stabilität: -30 °C bis +95 °C / Spitze:

155°C max. 30 Min / für Pulverbeschichtung

kurzfristig bis 200°C

Bruchdehnung DIN 53504: > 350%

Enthält keine Isocyanate: nicht giftig

Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40 °C.

Chemische Beständigkeit: gut: Wasser, Seewasser, aliphatische Lösungsmittel, Öle, Fette, verdünnte organische Säuren, Laugen; mäßig: Ester, Ketonen und Aromaten

Elektrischer Widerstand: 10<sup>10</sup> Ohm

Versprühbarkeit: 5 Bar / 3 mm / 23°C 140g/Min.

Hautbildung: 23 °C 50% R.V. 8 Minuten

Klebfrei: 23 °C 50% R.V. 25 Minuten

Aushärtung: 23 °C 50% R.V. 24 Std. - 6 mm /

48 Std. - 7 mm / 72 Std. - 8 mm

Reißfestigkeit: 140 N/cm<sup>2</sup> DIN 53507

Deformation: max. 12,5% nach ISO 9046

Dehn- und Haftverhalten für ISO 11600 F 12,5%

HM E Konstruktion.

Volumenschrumpfung: < 3%

Härte DIN 53505: 58 Shore A

Zugfestigkeit: 265 N/cm<sup>2</sup>

Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

Sicherheitsmaßnahmen: Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

## ANWENDUNGEN / GEBRAUCH

- **KAROSSERIE- UND KFZ-WERKSTÄTTEN**  
Verklebung von Krosserieteilen: Stahl/Stahl ohne Gebrauch einer Grundierfarbe.  
Fugenkitt: Dichtung von Schweiß- und Tafelwerkfugen, einfach zu strukturieren und zu überstreichen.  
Verklebung von Spoilern und Anbaukitts, gute Haftung auf Lack und Polyester.  
Abdichten von Wasserlecks, kann auch auf nassen Oberflächen verwendet werden.  
Verklebung von verschiedenen Materialien.  
Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Lack, Holz, Grundierfarbe, Zinkbeschichtung, Aluminium, und den meisten synthetischen Materialien.
- **KONSTRUKTION:**  
Verklebung von Eisen- und Nichteisenplatten auf Fensterrahmen.  
Verklebung von Spiegeln, greift die Silberschicht nicht an. (Vertikal auftragen)  
Verklebung von Dekorplatten.  
Liftbau: Gute Haftung auf lackierten Oberflächen.  
Verklebung von Holz- und Metallischplatten.  
Verklebung von synthetischen Platten und Isolationen in Kühlräumen.  
Verklebung von Buchstaben und Namensschildern auf Fassaden und Grabsteinen.
- **KLIMAAANLAGEN/LÜFTUNGEN:**  
Abdichtung von PVC und metallischen Rohren, sehr gute Haftung auf galvanisierten Rohren.
- **BAU:**  
Verklebung von Isoliermaterial, selbst auf nassen Oberflächen, löst kein Styropor auf.  
Als Montagekitt für die Verklebung von Fußböden, Sockelleisten, Lattengestellen, Fassadenplatten, Dachrändern, Almetall, Backstein, Gyproc, Gasbeton, Ytong, Beton, usw.  
SEAL & BOND MS 60 ersetzt mechanische Befestigungen.  
Als Dichtungskitt, auch auf nassen und schwierigen Oberflächen. Greift keinen Naturstein, Marmor, Quaderstein oder Granit an.  
Ideal als Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk. Ist sehr gut zu überstreichen, selbst mit Acrylatdispersionsfarben.  
Fenster und Terrassen: Verklebung von Glas in Synthetik- und Aluminiumprofilen, sowie von Naht- und Eckstücken in der Fensterproduktion.
- **SANITÄR:**  
Als Dichtungskitt, auch auf nassen Oberflächen. Greift kein Acrylat an. SEAL & BOND MS 60 ist UV-beständig und verhindert Schimmel- und Bakterienbildung.
- **TIP:** Glätten Sie die fertige Verfugung mit SAFETY CLEAN.
- **HINWEIS:** Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir Vorversuche. Bei Alkydharz-Produkten können Trocknungsverzögerungen entstehen. Durch die große Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffen und Zusammensetzungen sowie bei Materialien, die zu Spannungsriszen neigen, werden Vorversuche empfohlen. Die Haftung auf Kunststoffen, Pulverbeschichtungen, exotischen Hölzern und bitumenhaltigen Materialien testen.

| Artikel Nr. | Name   | Inhalt   | Produktgruppe                  |
|-------------|--|----------|--------------------------------|
| N11511251   | Wiederverschließbare Ersatzspitzen transparent | 3pcs.    | TOOLS                          |
| N530106     | Seal & Bond MS60 schwarz                       | 310 ml   | KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE |
| N530206     | Seal & Bond MS60 weiß                          | 310 ml   | KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE |
| N530306     | Seal & Bond MS60 grau                          | 310 ml   | KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE |
| N530406     | Seal & Bond MS60 braun                         | 310 ml   | KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE |
| N530906     | Seal & Bond MS60 beige                         | 310 ml   | KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE |
| N530425     | Kartuschenpresse 26.1                          | 12 Stück | TOOLS                          |
| T563000     |  | 1St.     | TOOLS                          |

**KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE**

[WWW.TECH-MASTERS.EU/DE](http://WWW.TECH-MASTERS.EU/DE)

