TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

SB40A

SEAL & BOND MS 40 ALU

ALUPIGMENTIERTE KLEBE- UND DICHTMASSE MIT TRANSPARENTEM HAFTBAND

- Passt perfekt auf alle grauen Metalle.
- Kann auf feuchten Oberflächen angewendet werden.
- Anti-Pilz- und bakterizid.
- Ideal zum Abdichten von Metall und grauen Naturstein-Kombinationen.
- Macht keine Flecken.
- Verfügt über eine praktische und verdrehbare Düse.
- Härtet schnell.
- Bleibt elastisch.

ALLGEMEINE INFORMATION

SEAL & BOND MS 40 ALU ist eine ideale alupigmentierte Klebe- und Dichtmasse zur Anwendung für Innen und Außen. Durch die spezielle Kombination von transparenten Hybrid-MS-Polymeren und Aluminium-Pigmente passt sich es farblich auf Stahl und Nichteisenmetalle an.
Wenn SEAL & BOND MS 40 ALU in einer dicken Schicht aufgetragen wird, erhält es eine Alu-Edelstahl-Farbe.
Wenn Sie eine dünne Schicht auftragen, wird es transparent.
SEAL & BOND MS 40 ALU kann auf feuchten Oberflächen angewendet werden.
SEAL & BOND MS 40 ALU härtet schnell und bleibt elastisch. Kann für elastische Befestigungen und Versiegelungen verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATION

Versprühbarkeit: 5 bar / 3 mm / 23 ° C 160 g / min.
Hautbildung bei 23°C: 50% R.V. 5 Minuten
Klebfrei bei 23°C: 50% R.V. 40 Minuten
Vollständige Aushärtungszeit bei 23°C: 50% R.V.
24 Stunden - 4 mm, 48 Stunden - 5 mm,
72 Stunden - 8 mm
Max. zulässige Verformung: 20% (nach DIN ISO 9046)
Dehnungsfuge: ISO 11600 F 20% HM E
Härte - DIN 53505: 40 Shore A
Zugfestigkeit: 220 N / cm ²
Reißfestigkeit - DIN 53507: ca. 40N/cm ²
Thermische Stabilität: -30°C bis +95°C
Spitze: 155°C max. 30 Minuten
Volumenschrumpfung nach Aushärtung: < 2%
Verklebung: ausgezeichnet auf Fliesen, Zement, Naturstein, Holz, Beton, Aluminium, auf PP, PE, PTFE und Bitumen keine Verklebung garantiert.
Bruchdehnung - DIN 53504: > 250%
Farbveränderung kann durch äußere Umstände verursacht werden.
Übermalbar: OK mit den meisten lösungsmittel- und wasserbasierenden Lacken.
Chemische Beständigkeit:
gut: Wasser, Meerwasser, aliphatische Lösungsmittel, Öle, Fette, verdünnte organische Säuren, Laugen;
mäßig: Ester, Ketone, Aromaten;
schlecht: konzentrierte Säure, chlorierte Lösungsmittel, Schwimmbadwasser.
Haltbarkeit: 12 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.
Sicherheitsmaßnahmen: Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- SEAL & BOND MS 40 ALU ist die ideale Aluedelstahlfarbige Dichtmasse.
- Trägt man es in einer dünnen Schicht auf, bleibt es klar und transparent und die darunter liegende Farbe der Materialien scheint durch.
- SEAL & BOND MS 40 ALU hat eine sehr gute Haftung auf den meisten aktuellen Baumaterialien.
- Aus diesem Grund kann auch die Kombination von Metall mit anderen Baumaterialien verwendet werden.
- HINWEIS: Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir Vorversuche. Bei Alkydharz-Produkten können Trocknungsverzögerungen entstehen. Durch die große Vielfalt an unterschiedlichen Kunststoffen und Zusammensetzungen sowie bei Materialien, die zu Spannungsrissen neigen, werden Vorversuche empfohlen. Die Haftung auf Kunststoffen, Pulverbeschichtungen, exotischen Hölzern und bitumenhaltigen Materialien testen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N539796	Seal & Bond MS 40 Alu	310 ml	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T569000	Kartuschenpresse 26:1	1St.	TOOLS
N11511251	Wiederverschließbare Ersatzspitzen transparen	3pcs.	TOOLS
N599422	Gelenkspitze	12 Stück	TOOLS

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio´s beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.