

AAC

HOCHWIRKSAMER ANAEROBER AKTIVATOR NIEDERVISKOS

- Schnelle und zuverlässige Aushärtungsbeschleunigung für alle anaeroben Schraubensicherungen (Super Block) sowie Klebe- und Dichtstoffe (Seal & Lock)
- Wirksam auf inaktiven/passiven Materialien, wie Edelstahl, Chrom und Zink
- Erhöhte Haftfestigkeit
- Überbrückt größere Spalten
- Schnelle Ablüftung ohne Rückstände zu hinterlassen
- Überschüssiger Kleb- und Dichtstoff härtet aus
- Mikroplastikfrei
- PFAS-frei



HINWEIS

Alle Informationen, einschließlich der Bilder, werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch obliegt es den Nutzern, die Eignung jedes Produkts für ihre individuellen Zwecke zu testen. Tech-Masters übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt eine Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die von Tech-Masters gewährte Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Standard-Verkaufsbedingungen dieses Produkts. Tech-Masters haftet in keinem Fall für Folgeschäden oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder den Weiterverkauf des Produkts an Dritte entstehen.

ANAEROBIC ACTIVATOR

ALLGEMEINE INFORMATION

ANAEROBIC ACTIVATOR ist eine niedrigviskose, schnelle und zuverlässige Aushärtungsbeschleunigung für alle anaeroben Schraubensicherungen (Super Block) sowie Klebe- und Dichtstoffe (Seal & Lock) und wirksam auf inaktiven/passiven Materialien, wie Edelstahl, Chrom und Zink.

ANAEROBIC ACTIVATOR besitzt eine erhöhte Haftfestigkeit, überbrückt größere Spalten und härtet überschüssigen anaeroben Kleb- und Dichtstoff aus. ANAEROBIC ACTIVATOR lüftet schnell ab, ohne Rückstände zu hinterlassen, ist Mikroplastik- und PFAS-frei.

TECHNISCHE INFORMATION


Farbe: Blaugrün
Geruch: Lösungsmittel
Siedepunkt und Siedebereich: 82,5 °C
Untere Explosionsgrenze: 2 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 13 Vol.-%
Flammpunkt: 13 °C
Selbstentzündungstemperatur: 455,6 °C

pH-Wert (bei 20 °C): 7
Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar
Dynamische Viskosität (25 °C; Brookfield RVT; Spindel 2; 100 U/min): ~ 10 mPa·s
Dichte bei 25 °C: ~ 0,8 g/cm³
Verdunstungszeit: 60-120 Sekunden bei 25 °C

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **ANWENDUNG:**
- Mindestens 2 Minuten vor dem Klebstoff auftragen (einseitig oder beidseitig)
- Vollständig ablüften lassen, um Beeinträchtigungen der Benetzung oder Aushärtung zu vermeiden
- Beschleunigt die Aushärtung innerhalb von Sekunden bei Seal & Lock und Super Block, inaktiven/passiven Materialien, größeren Spalten und überschüssigem anaeroben Kleb- und Dichtstoffen
- Niemals größere Mengen Klebstoff und Aktivator direkt mischen
- Die Verwendung des Aktivators kann die Endfestigkeit des verwendeten Klebstoffs reduzieren
- Es werden Verträglichkeitsversuche vor Gebrauch empfohlen
- **GEBRAUCH:**
- Fixierzeit: 15-30 Sekunden
- Funktionszeit: 20-40 Minuten
- Endfestigkeit: 12 Stunden

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T541004	Super Block SF 50ml	50ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T560001	Anaerobic Activator	100ml	siehe Aufdruck + 12 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T560501	Super Block mittelfest blau	50ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T560701	Super Block hochfest rot	50ml	siehe Aufdruck + 18 Monate	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE
T567001	Seal & Lock	100ml	-	KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE



KLEBER UND ABDICHTUNGSPRODUKTE

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

