

	Tech Masters	Würth	Innotec	Pro Part
	Sil Tech N	Würth Neutralsilikon Perfek	Innotec Easy Seal XS	Easy Fix
Vernetzung	Neutral	Neutral (Oxim)	Neutral (Alcoxy)	Neutral (Alcoxy)
Zugfestigkeit	16kg/cm2	4kg/cm2	5,30 kg/cm2	14,8 kg/cm2
Hautbildung	7- 10 min	10- 30 min	10 min	7- 10 min
Volumschrumpfung	unter 5%	unter 10%	keine Angabe	keine
Reinraum zertifiziert	ja	nein	Tauglich	keine Angabe
Basis	Pentaoxim	Oximbasis	Alcoxy	Polysiloxan
Milchsäure beständig	ja	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
MEKO-frei	☒	☒	☒	☒
NSF-Zertifizierung	ISEGA Lebensmittelkontakt	nicht veröffentlicht	☒ (weiß)	nicht veröffentlicht
EMICODE EC1 Plus	☒	☒	☒	nicht veröffentlicht
Naturstein geeignet	☒ ISO 16938-1	ja	ja	ja
Bruchdehnung	> 500 %	450%	215%	500%
Shore A	37 ±3	nicht veröffentlicht	25	22
Elastische Rückstellung	>70 %	>70 %	ca. 100%	>95%
Dauerbewegungsaufnahme	25%	25%	20%	typ. 20–25 %
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +220 °C	-40 bis +180 °C	-40 bis +150 °C	-40°C / +150°C
Chlorwasserbeständig	☒	nicht explizit	☒	nicht explizit
Salzwasserbeständig	☒	nicht explizit	☒	nicht explizit
UV-Beständig	☒	☒	☒	☒
Schimmelresistent	☒	☒	☒	☒
Spiegelverklebung	☒	teilweise	ja	teilweise
Poolbereich geeignet	☒	nicht explizit	☒	nicht explizit