

PRP21

ĐVOKOMPONENTNO LJEPILO NA BAZI METAKRILATA

- Izvršna čvrstoća na smicanje, ljuštenje i udarce u širokom temperaturnom rasponu.
- Tiksotropna formulacija koja ne otječe kod primjene.
- Zapunjava pukotine do 5 mm.
- Može se prebojati.
- Otporan na vremenske utjecaje i vlagu.
- Stvrdnjavanje na sobnoj temperaturi s kratkim vremenom otvaranja.
- Nije potrebna priprema površine - 100% reaktivno.
- Vrlo dobra otpornost na UV zrake i izvršna svojstva starenja.
- Bez izocijanata, ftalata, otapala, PVC-a i silikona.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

POWER REPAIR 21

OPĆE INFORMACIJE

POWER REPAIR 21 je dvokomponentno ljepilo na bazi metakrilata, formulirano za strukturno povezivanje termoplastičnih, metalnih i složenih sklopova. POWER REPAIR 21 ne sadrži izocijanate, ftalate, otapala, PVC i silikone. POWER REPAIR 21 može se prebojati s većinom vrsta lakova.

Kombinirano u omjeru 1: 1, ima otvoreno vrijeme od 4 do 6 minuta i postiže 75% vrhunske čvrstoće u 10 do 20 minuta na sobnoj temperaturi (23 ° C). POWER REPAIR 21 nudi kombinaciju visoke čvrstoće i krutosti, kao i mogućnost povezivanja širokog spektra materijala.

TEHNIČKE INFORMACIJE

LJEPILO:

Izgled: tekućina pri 20°C

Boja: bež

Miris: karakterističan

Plamnište (zatvoreno pakiranje): 11°C

Gustoća: 1 - 1,03 g/ml

Viskoznost (pri 40°C): > 40 mm²/s

Temperaturna otpornost: -40° do 125°C

Natezna čvrstoća: 24 Mpa

Vrijeme otvaranja: 4 - 6 minuta

Vrijeme rada: 12-15 min

Vrijeme stvrdnjavanja: oko 20 minuta pri 23°C

Potpuno stvrdnjavanje: nakon 24h pri 23°C

AKTIVATOR:

Izgled: tekućina pri 20°C

Boja: bež

Miris: karakterističan

Plamnište (zatvoreno pakiranje): 10°C

Gustoća: 0,95 - 1,01 g/ml

Viskoznost (pri 40°C): > 40 mm²/s

Otpornost na UV zrake i vremenske utjecaje: odlična
Pjeskareno željezo na pjeskareno željezo - zadržava 100% čvrstoće.

Rok trajanja: 12 mjeseci od datuma proizvodnje, može se očekivati pri čuvanju proizvoda u originalnom pakiranju na sobnoj temperaturi od 23°C.

Ljepilo čuvati dobro zatvoreno, na suhom i hladnom mjestu (između 5°C i 25°C). Proizvod ne smrzavati.


Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- Primjena:
- Prije primjene površinu dobro odmastiti i očistiti. Temperatura primjene mora biti između 15° i 25° C. Prije primjene testirati površinu.
- Omjer miješanja 1:1.
Prije stavljanja vrška za miješanje istisnuti obje komponente, kada se izjednače ukloniti ih i staviti vršak na kartušu kako bi se osigurala 100% mješavina dviju komponenti.
VAŽNO: jednom korišteni vršak za miješanje treba nakon primjene baciti i zamijeniti novim vrškom.

- Vrijeme obrade 4 - 6 minuta pri 23°C.
Nanijeti ljepilo, spojiti dijelove (u okviru vremena obrade) i odmah dobro pritisnuti. Sve radnje, pozicioniranje i stezanje, treba obaviti prije nego radno vrijeme obrade istekne. Pomicanje lijepljenog dijela nakon isteka vremena obrade može rezultirati slabijom čvrstoćom. Tretirani dio ne pomicati do krajnje čvrstoće.
- Vrijeme stvrdnjavanja: 20 minuta pri 23°C.
Potpuno stvrdnjavanje: cca 24h pri 23°C.
Temperatura primjene ispod/iznad 23°C će imati utjecaj na vrijeme stvrdnjavanja ljepila (komponenti A i B).

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T911200	Power Repair 21 bež 5 min.	50ml	LJEPILA I BRTVILA
T911205	Power Repair 21 crni 5 min.	50ml	LJEPILA I BRTVILA
T911301	Vrškovi za miješanje 400ml	10 kom	ALATI
T911400	Power Repair 21 bež 5 min.	400ml	LJEPILA I BRTVILA
Y911312	Vrškovi za miješanje trans. (dozirajući)	10 kom	ALATI



LJEPILA I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

