

SBF

TEKUĆE BRTVILO

- Dostupno u bilo kojem obliku za nekoliko minuta.
- Ispunjava nepravilnosti i ogrebotine.
- Trenutni rezultati u vodi i na hermetičkim spojevima.
- Otporno na kemijske utjecaje i visoki tlak sve do 360kg/cm².
- Proizvod ostaje fleksibilan i stabilan na temperaturama od -60°C do +260°C (crveni SEAL & BOND FLEX-SIL sve do +330°C).
- Jednostavno rasklapanje.
- Pakiranje press-pack ili kartuša.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriće se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektnе ili posljedične štete koje bi proizšle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

SEAL & BOND FLEX-SIL

OPĆE INFORMACIJE

SEAL & BOND FLEX-SIL je modificirana silikonska mast sa svojstvom stvrdnjavanja i na vlažnim površinama, na bazi octene kiseline i sa izvrsnim svojstvima lijepljenja na različitim materijalima.

SEAL & BOND FLEX-SIL je vrlo elastičan i izuzetno otporan na kemikalije i temperaturu.

SEAL & BOND FLEX-SIL aerosol se može primijeniti direktno iz spremnika, bez korištenja dodatnih alata.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Osnova: polisilosan

Stvrdnjavanje sloja:

5 min. na 23°C i 50% relativne vlage

Potpuno stvrdnjavanja:

2 mm/24h na 23°C i 50% relativne vlage

Istezanje do pucanja: 500% ISO 8339

Otpornost na temperaturu:

SEAL & BOND FLEX-SIL CRNI:

-60°C do +205°C (do +260°C)

SEAL & BOND FLEX-SIL CRVENI:

-60°C do +270°C (do +330°C)

Snaga pritiska/kompresije: 360 kg/cm²

Radna temperatura: +5°C do +40°C

Skupljanje: N/A DIN 52451

Rok trajanja: 24 mjeseca. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Paziti da ne dođe do smrzavanja.

Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- Brtvljenje: strojnih i motornih komponenti, spojeva vijčanih navoja, spojeva ivica, zračnih kanala, ulaznih i izlaznih cjevovoda, kompresora, pumpi, turbina, pumpi za gorivo i vodu, kućišta motora i poklopaca kućišta ventila, rashladnih sustava, plamenika za loživo ulje, sustava pražnjenja/istjecanja, izmjenjivača topline, itd. Brtljenje spojeva između obloga. Brtljenje mesta koja propuštaju vodu na stražnjim svjetlima i spojevima karoserije.
- Izolacija i osiguravanje vodootpornosti električnih kontakta na priključcima za vuču.
- Sprejčava koroziju pri postavljanju antena, alarmnih sustava, konstrukcija od čeličnih ploča, itd.

- SEAL & BOND FLEX-SIL se lijepi na: čelik, aluminij, pocinčani lim, bakar, broncu, lakiranu karoseriju, staklo, keramiku i različite vrste sintetičkih materijala. Lijepljenje svjetlosnih tijela na neporozne površine.
- SEAL & BOND FLEX-SIL je otporan na: ulja, masnoće, maziva, benzin, kerozin, tekućine prijenosa i kočione tekućine, vodu, paru, antifrizne aditive, loživo ulje/mazut, lužine, slane otopine, lagane kiseline (do 20%), glikol, fluor-klor-metan, butan, itd.
- Za optimalno lijepljenje, površine bi trebale biti bez korozije i masnoće. Očistiti proizvodom Safety Clean ili Kleenspray-S prije nanošenja SEAL & BOND FLEX-SIL-a.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N573106	Seal & Bond Flex-Sil Crni Kartuša	310 ml	LJEPILA I BRTVILA
N573206	Seal & Bond Flex-Sil Crni Press-pack	202ml	LJEPILA I BRTVILA
N574106	Seal & Bond Flex-Sil Crveni Kartuša	310 ml	LJEPILA I BRTVILA
N574206	Seal & Bond Flex-Sil Crveni Press-pack	202ml	LJEPILA I BRTVILA

