

SBK

PROIZVOD ZA BRTVLJENJE I TRAJNO UČVRŠĆIVANJE

- Jednostavna primjena.
- Brzo stvrdnjavanje.
- Primjena na temperaturi od -55°C do +150°C.
- Trenutno brtvi.
- Otporno na vibracije i kemijske utjecaje.
- Antikorozivno.
- BEZ OZNAKA OPASNOSTI!
- Nositelj NSF oznake!



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektni ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

SUPER BLOCK

OPĆE INFORMACIJE

SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE je proizvod za raznovrsna područja primjene sa odličnom otpornošću na kemijske utjecaje. Posebno je prikladan za primjenu na manje aktivnim podlogama kao što su obložene površine i površine od nehrđajućeg čelika, gdje je prilikom demontaže potrebna primjena alata. Kontrolirano podmazivanje stezaljki sprječava labavost i curenje uzrokovanog udarcima i vibracijama na vijcima i navojima. Proizvod udovoljava zahtjevima DIN EN 751-1 (DVGW). Nije dozvoljena primjena na kućnim plinskim instalacijama, prema njemačkim pravilima za tehničke plinske instalacije (German TRGI 86/96)!

TEHNIČKE INFORMACIJE

STRONG - RED

Fizička svojstva tekućeg proizvoda
Kemijska baza: diester metakrilatne kiseline
Boja: crvena / fluorescentna
Viskoznost: 25°C Brookfield RVT
4000 – 7000 mPas okret / rpm 3 / 2,5
1200 – 1800 mPas okret / rpm 3 / 20
Gustoća: 1.11 g/cm³ 25°C
Max. promjer navoja: M 36
Max. zapunjavanje: 0.25 mm
Plamište: > 100°C
Rok trajanja: 1 godina. Čuvati na sobnoj temperaturi.

Fizička svojstva stvrdnutog proizvoda
Mjereno na M10 x 20 vijak - razred 8.8 pocinčan - matica 0.8d (bez obrtne sile)
Inicijalna snaga nakon: 10 - 20 minuta
Funkcionalna snaga nakon: 2 - 4 h
Konačna čvrstoća nakon: 3 - 6 h
Otpuštajuća sila: > 20 Nm (M10) DIN 54454
Otpornost na vibracije: > 35 Nm (M10)
Posmična čvrstoća: > 20 N/mm² DIN 54452
Temperaturni raspon: - 55°C do +150°C

SUPER BLOCK STRONG RED je snažni proizvod za brtvljenje navojnih spojeva na svim metalnim pričvršćivačima (uključujući nehrđajući čelik i zaštitne obloge, npr. od cinka) koji ne zahtijevaju uobičajeno uklanjanje. Odličan je za osiguranje čvrstoće na površinama koje trebaju biti otporne na udarce, vibracije, ekstremne kemijske i vremenske utjecaje. Preporučuje se primjena za trajno učvršćivanje vijaka na blokovima motora i kućištima pumpi. Proizvod ima posebna podmazujuća svojstva za jednostavnu montažu i dobar koeficijent trenja.

UNIVERSAL - BLUE


Fizička svojstva tekućeg proizvoda
Kemijska baza: diester metakrilatne kiseline
Boja: plava / fluorescentna
Viskoznost: 25°C Brookfield RVT
5000 – 9000 mPas okret / rpm 3 / 2,5
1500 – 3000 mPas okret / rpm 3 / 20
Gustoća: 1.12 g/cm³ 25°C
Max. promjer navoja: M 36
Max. zapunjavanje: 0.25 mm
Plamište: > 100°C
Rok trajanja: 1 godina. Čuvati na sobnoj temperaturi.

Fizička svojstva stvrdnutog proizvoda
Mjereno na M10 x 20 vijak - razred 8.8 pocinčan - matica 0.8d (bez obrtne sile)
Inicijalna snaga nakon: 5 - 15 minuta
Funkcionalna snaga nakon: 30 min. - 1 h
Konačna čvrstoća nakon: 1 - 3 h
Otpuštajuća sila: ~ 21 Nm (M10) DIN 54454
Otpornost na vibracije: ~ 10 Nm (M10)
Posmična čvrstoća: ~ 20 N/mm² DIN 54452
Temperaturni raspon: - 55°C do +150°C

PRIMJENA I UPORABA

- **UPOZORENJE:**
Primjena SUPER BLOCK UNIVERSAL BLUE se ne preporučuje na bakrenim navojima i legurama od bakra, koje su u kontaktu sa toplom vodom (>40°C). Proizvod prvo testirati na manje vidljivom mjestu!
- SUPER BLOCK Universal Blue = alternativa proizvodu Loctite 243
SUPER BLOCK Strong Red = alternativa proizvodu Loctite 262

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T560501	Super Block Universal Blue	50 ml	LJEPILA I BRTVILA



LJEPILA I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

