

BSS

LJEPILO I BRTVILO IZUZETNE KVALITETE

- Jednostavno postavljanje i namještanje.
- Jednokomponentni MS polimer.
- Nema potrebe za primerom.
- Za unutrašnju i vanjsku uporabu.
- Izuzetna natezna čvrstoća 2,2 MPa.
- Može se nanositi i na vlažne površine.
- Brzo stvrdnjavanje.
- Nanešeni sloj se može prebojati.



BOND SEAL SUPER

OPĆE INFORMACIJE

BOND SEAL SUPER je tehnološki inovativno ljepilo i brtвило sa karakteristikom brzog i snažnog namještanja i postavljanja vrlo širokog raspona materijala. Premda ne sadrži izocijanate, ima vrlo snažnu nateznu čvrstoću i ne pokazuje znakove starenja i dotrajalosti.

BOND SEAL SUPER je neutralan proizvod, ne sadrži kiseline, te se kao takav može koristiti na vrlo širokom rasponu materijala, čak i na prirodnom kamenu. BOND SEAL SUPER može zapuniti pukotine ili rupe u sloju do 40 mm bez smanjivanja volumena.

TEHNIČKE INFORMACIJE



Baza: MS polimer
 Boja: bijela
 Temperatura primjene: + 5°C / + 40°C
 Omjer primjene (2,5 mm / 6,3 bara): 20g/min
 Protočnost (ISO 7390): < 2mm
 Gustoća: 1,54 g/ml
 Plamište: > 100°C
 Formiranje površinskog sloja (23°C / 50 RH): 15 min
 Stvrdnjavanje nakon 24h (23°C / 50 RH): ± 2-3 mm/24h
 Otpornost na UV zrake, vremenske utjecaje i vodu: da
 Otpornost na smrzavanje prilikom prijevoza do -15°C: Da

Repozicioniranje nakon primjene: ± 25%
 Temperatura postojanost nakon primjene: -40°C do +90°C
 Mehanička svojstva: film od 2mm
 Shore-A čvrstoća (3s, DIN 53505): 60
 Modul pri 100% (DIN 53504): 1,39 MPa
 Natezna čvrstoća (DIN 53504): 2.2 MPa
 Natezna čvrstoća prilikom loma: > 335%
 Rok trajanja na temperaturi od +5°C do +25°C: HOS sadržaj: 2,23 - 2,34% (35,6 -36,1 g/l)
 Sigurnosne mjere: Pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- Vrlo brzo postavljanje različitih vrsta građevinskog materijala i dijelova za aute.
- Odlično prianjanje na staklu, ogledalima, glaziranim površinama, emajlu, smoli, poliesteru, panelu, krutom PVC-u, nehrđajućem čeliku, anodiziranom aluminiju, kamenu, betonu, drvu, ...
- Uvijek nanositi na čistu i odmašćenu površinu. Površina može biti i vlažna.
- Temperatura prilikom nanošenja može biti +5°C do +40°C.
- Nanijeti proizvod točkanjem ili zaglađivanjem na jednu stranu.
- Dodatno učvršćivanje nije potrebno zahvaljujući brзом prianjanju (prvo testirati).
- Na kraju dobro pritisnuti.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T534201	Bond Seal Super	290 ml	LJEPILO I BRTVILA



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizišle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.



LJEPILO I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

