

PGR7

IZUZETNA VIŠENAMJENSKA MAST

- Izuzetna otpornost na rad pod snažnim opterećenjem (7.000N).
- Sadrži PTFE.
- Temperaturno postojana mast od -20°C do +180°C.
- Radno postojana zbog baze kompleksnih sapuna litija.
- Vodootporna.
- Odlično štiti od hrđe i korozije.
- Klasifikacija KPF 2 N-20 prema DIN 51 825.
- Klasifikacija ISO-L-XBDBH 2 prema ISO/DIS 6743-9.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

POWER GREASE 7000

OPĆE INFORMACIJE

POWER GREASE 7000 je izuzetna kvalitetna mast sa bazom sapuna od litija koja pruža zaštitu od trošenja. POWER GREASE 7000 se koristi za podmazivanje mehaničkih i termalnih kliznih i valjkastih ležajeva koji se nalaze pod visokim opterećenjem. POWER GREASE 7000 ima odlične EP karakteristike te se uglavnom koristi na opremi i uređajima koji generiraju velika opterećenja.

POWER GREASE 7000 smanjuje troškove održavanja i produkuje radni vijek podmazanim dijelovima. POWER GREASE 7000 je pravi proizvod za primjenu u velikim temperaturnim rasponima.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Izgled: pasta
Boja: bež
Agens za zgušnjavanje: litijski sapun
Točka (topljenja) kapanja / DIN ISO 2176: 240°C
Raspon radne temperature: -20°C do +180°C (kratko +200°C)
NLGI-klasa / DIN 51 818: 2
Viskoznost baznog ulja / 40°C / ASTM D 7042: 500 mm²/s
Sadržaj vode / DIN 51 777/T1: < 0,2 %
Radni proboj / 0.1mm, 60 duplih hodova / DIN ISO 2137: 280

Radni proboj / 0.1mm, 60 000 duplih hodova / DIN ISO 2137: 310
Vodootpornost / DIN 51 807-1: evaluacijski nivo 1
Tlak protoka -20°C / DIN 51 805: 1100 hPa
Zaštita od korozije (EMCOR-test) / DIN 51 802: 0/0
Oksidacijska otpornost 100°C/ 100h / DIN 51 808: 0.2 bara
VKA test opterećenja / DIN 51 350/T4: 7000 N
Rok trajanja: 36 mjeseci, čuvati dobro zatvoreno, na suhom i tamnom mjestu, ne izlagati suncu.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- POWER GREASE 7000 se preporučuje za primjenu na pocinčanim uređajima, strojevima za automatsko pakiranje kao i u valjaonicama i čeličanicama.
- Korištenjem proizvoda POWER GREASE 7000 se produžuju intervali podmazivanja što ujedno znači manju potrošnju masti.
- Skladište je reducirano sa više nepotrebnih proizvoda na jedan višenamjenski proizvod. Radni vijek opreme se produkuje, troškovi održavanja se smanjuju.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T306006	Power Grease 7000	400g	MAZIVA
T306060	Power Grease 7000	5kg	MAZIVA

