NOVO-SYSTEMS d.o.o.
Josipa Lončara bb, HR-10090 Zagreb
Tel. +385 (0)1 346 09 11
Fax +385 (0)1 346 09 13
novo-systems@tech-masters.eu
www.tech-masters.hr

TST

TECHNO STICK

EPOKSIDNA SMOLA ZA BRZE POPRAVKE

- Bakar, voda, željezo i metal:
  Popunjava napuknuća i rupe
  Temperaturna otpornost do 180°C odnosno 300°C (kratkotrajno)
  Koristi se za brze popravke na terenu
  Jednostavno za upotrebu
  Može se bojati i brusiti
- Aluminij:
  Popunjava napuknuća i rupe
  Temperaturna otpornost do 180°C odnosno 300°C (kratkotrajno); Tvrdo kao metal
  Koristi se za brze popravke na terenu
  Može se mehanički obraditi
  Jednostavno za upotrebu
- Drvo:
  Popunjava napuknuća i rupe
  Temperaturna otpornost do 180°C odnosno 300°C (kratkotrajno)
  Koristi se za brze popravke na terenu
  Koristan za popravke drvenih proizvoda (dasaka, namještaja, drvenih obloga za podove...)



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne ili posljedične štete koje bi proizišle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

OPĆE INFORMACIJE

TECHNO STICK je epoksidna smola-kit za brze popravke koji se koristi za popunjavanje napuknuća i rupa. Kako postoji više tipova TECHNO STICKA poput aluminija, bakra, drva, vode, željeza i metala, pogodan je za korištenje u industriji, auto-industriji, građevini te se također može primjeniti u kućanstvu. TECHNO STICK se koristi za brze popravke na terenu kao i za popravke koji zahtjevaju hitnu intervenciju.
TECHNO STICK je smjesa slična modelirajućoj glini te svakom korisniku omogućava jednostavnu upotrebu.

TEHNIČKE INFORMACIJE

TECHNO STICK METAL/ALU/VODA/BAKAR
Agregatno stanje: pastozan
Boja: različiti
Miris: karakteristika
Plamište:> 100°C
Gustoća: 1,9 - 2,09 g/cm³
Topljivost u vodi: Neda se miješati
Vrijeme stvrdnjavanja: 8 - 12 minuta
Puna snaga: 24 sata
Radna temperatura: 10°C do 30°C
Mješavina: 1:1
Punjenje praznina: 15 mm
Skupljanje: 0,05 %
Za dodatne informacije pogledajte sigurnosno -tehnički list ili tehnički list

TECHNO STICK WOOD
Agregatno stanje: pastozan
Boja: siv
Miris: karakterističan
Plamište:> 200°C
Gustoća: 1,85 g/cm³
Topljivost u vodi: praktički netopiv
Vrijeme stvrdnjavanja: 8 - 12 minuta
Puna snaga: 24 sata
Radna temperatura: 10°C do 30°C
Mješavina: 1:1
Punjenje praznina: 15 mm
Skupljanje: 0,05 %

TECHNO STICK TITAN
Agregatno stanje: čvrst
Boja: smeđ
Miris: nenametljiv
Vrelište/područje vrenja: > 35 °C
Plamište:> 100°C
Tlak pare: < 0 kPa
Gustoća (20 °C): 1,9 g/cm³
Topljivost u vodi: praktički netopiv
Vrijeme stvrdnjavanja: 8 - 12 minuta
Puna snaga: 24 sata

Za dodatne informacije pogledajte sigurnosno -tehnički list ili tehnički list

PRIMJENA I UPORABA

- UPOTREBA:
  Aluminij: Popravci nepravilno izbušenih bušotina, rupa u cijevima, šupljinama i svim napuknućima na metalu, drvu i plastici. Mehanička obrada je moguća nakon kratkog vremena djelovanja proizvoda. Obrađeni dijelovi se mogu uzemljiti, obraditi glodalicom, bušiti i bojati.

  Drvo: Koristan za popravke drvenih proizvoda poput letvica,namještaja, dasaka i drvenih panela, ploča iverice, drvenih obloga za podove, proizvoda koji su presvučeni drvom.

  Voda, bakar, željezo i metal: Popravci u industriji, radionicama, nautičkim marinama, auto-industriji, građevini te se također može primjeniti u domaćinstvu.
  TECHNO STICK Željezo/metal-zahvaljujući izvrsnim mehaničkim svojstvima omogućava bušenje, urezivanje, tokarenje, glodanje, nakon stvrdnjavanja.
  Može se bojati i brusiti.
- PRIMJENA:
  Voda, bakar, drvo, željezo i metal: Površina koja se obrađuje mora biti čista, suha i očišćena od prašine, hrđe, ulja itd...Ukoliko je površina koja se obrađuje glatka, obraditi istu brusnim papirom radi boljeg prianjanja. Nositi zaštitne naočale i rukavice kad god je to potrebno. Odrezati željenu količinu TECHNO STICKA. Mijesiti smjesu ravnomjerno te primjeniti odmah na željenu površinu. Pritisnuti mjesto koje se obrađuje dok se smjesa ne stvrdne.

  Aluminij: Površina koja se obrađuje mora biti čista i odmašćena.
  Čvrstoća smjese će biti bolja na grubo obrađenim površinama. Odrezati željeni dio TECHNO STICKA i mijesiti otprilike 2 minute dok se ne postigne ujednačena boja i dok smjesa ne postane topla. Tada TECHNO STICK nanijeti na željene dijelove i oblikovati. Mehanička obrada je moguća nakon otprilike 20 minuta. Potpuno stvrdnjavanje je nakon 24 sata. Ne preporuča se koristiti proizvod na temperaturi ispod 5°C.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T638001	Techno Stick Željezo/Metal	56 g	vidi impresum + 12 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T638002	Techno stick Aluminij	56 g	vidi impresum + 12 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T638003	Techno stick Voda	56 g	vidi impresum + 12 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T638004	Techno stick Bakar	56 g	vidi impresum + 12 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T638005	Techno stick Drvo	56 g	vidi impresum + 12 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA