

# SET

## MS POLIMER ZA LIJEPLJENJE I BRTVLJENJE

- Proizvod je idealan za primjenu na prozorima, vodovodnim instalacijama, kamenu i mramoru
- Može se primjenjivati na mokrim i suhim površinama.
- Imo izuzetnu čvrstoću i brzo se stvrdnjava.
- Preko stvrdnutog brtviла se može bojati.
- Ne sadrži izocijanide, otapala i silikone.
- Brzo se stvrdnjava.
- Retardant vatre (razred B2).
- Otporan na UV, klor (max. 9%), plijesan i slanu vodu.



## VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odrice se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektnе ili posljedične štete koje bi proizšle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

# SEAL TECH 55

## OPĆE INFORMACIJE

SEAL TECH 55 je brtvo na bazi MS polimera, posebno proizvedeno za proizvođače prozora, vodoinstalatore, klesare, kao i za profesionalnu primjenu na plovilima i vozilima. Proizvod nema mirisa, te se koristi za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Može se nanositi u vrlo tankim slojevima ili nadograđivanjem (čak i kada je stvrdnuto) od 15 do 20mm. Preko brtviла se može bojati, a može se primjenjivati čak i na mokrim površinama.

## TEHNIČKE INFORMACIJE

Materijal: MS polimer  
 Agregatno stanje (na 20°C): Tekućina  
 Oblik: poput paste  
 RAL boje: bež 1013, siva 7004, smeđa 8007, bijela 9010, crna 9011  
 Miris: bez mirisa  
 Boja: prema oznaka proizvoda na naljepnici  
 Tvrdoca: 53 Shore A  
 Točka ključanja (pri atmosferskom tlaku): < 34°C  
 Tlak pare (na 20°C): 100 Pa  
 Tlak pare (na 50°C): 513,62 Pa (0,51 kPa)  
 Gustoca (na 20°C): 1652,7 kg/m³  
 Relativna gustoća (na 20°): 1.653  
 Kinematicka viskoznost (na 40°C): > 20,5 cSt  
 Plamište: > 180°C

Temperatura samozapaljenja: ≈ 420°C  
 Temperatura obrade: +5°C do +40°C

Dopušteno područje temperature: -40°C do +90°C  
 Progresivno stvrdnjavanje: 3-4 mm na 24 sata  
 Istezanje pri prekidu: 350%  
 Viskoznost: 900m/pa u sekundi  
 Vlačna čvrstoća: 2,3 n/mm²  
 Kemijska otpornost:  
 - Dobro: voda, morska voda, alifatska otapala, ulja, masti, razrijeđene organske kiseline, lužine  
 - Umjereno: esteri, ketoni, aromati.  
 - Loše: koncentrirane kiseline, klorirana otapala, klor bazena  
 Rok trajanja: 12 mjeseci  
 Skladištenje: u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, na hladnom i suhom mjestu, između +5°C i +25°C

## PRIMJENA I UPORABA

- Prije primjene površinu odmastiti i dobro očistiti proizvodom Multifoam. Nanijeti brtvo. Završnu obradu napraviti prstima ili lopaticom na koju je prethodno raspršen proizvod Safety Clean.
- Primjena na prozorima, vratima i pročeljima (fasadama): za brtvljenje aluminijске stolarije, stakla, umjetnog materijala, drveta, metalnih ploča, pragova i kombinaciji svega navedenog. Brtvljenje stakla na profilima od aluminija i sintetike; brtvljenje aluminijskih uglova; brtvljenje kliznih vodiča na aluminiju i gradevnom materijalu (kamenu, betonu, mramoru); brtvljenje kod ugradnje vrata od aluminija, plastike ili drvenih vrata u zidove ili na građevinske materijale; popravljanje i brtvljenje željeznih i obojenih metalnih ploča na okvirima prozora.
- Vodovodne instalacije: brtvljenje PVC cijevi, metalnih i pocićanih cijevi. Brtvljenje sanitarnih dijelova i tuševa (savršena primjena jer proizvod nema mirisa i može se primjenjivati i na mokrim površinama), brtvljenje tuš-kada i umivaonika od plastičnih masa (antifugalna i antibakterijska svojstva).

- Prirodni kamen i mramor: brtvljenje i lijepljenje na zidovima, građevnom materijalu, popravljanje slova i okvira na mramoru, brtvljenje i lijepljenje stakla i ogledala (SEAL TECH 55 ne oštećuje srebrni film na ogledalima); idealan za primjenu na belgijskom plavom kamenu i granitu (ne ostavlja mrlje); idealan za lijepljenje mramora i metala. Može se lako prebojati sa akrilnom disperzivnom bojom.
- Prije prve primjene proizvoda površinu treba testirati.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Rok trajanja	Vrsta
T569101	Seal Tech 55 crni	kartuša 290ml	vidi impresum + 18 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T569201	Seal Tech 55 bijeli	kartuša 290ml	vidi impresum + 18 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T569301	Seal Tech 55 sivi	kartuša 290ml	vidi impresum + 18 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T569601	Seal Tech 55 transparentni	kartuša 290ml	vidi impresum + 12 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA
T569901	Seal Tech 55 bež	kartuša 290ml	vidi impresum + 18 mjeseci	LJEPILA I BRTVILA

