

SB40T

SNAŽNO I TRANSPARENTNO BRTVILO NA BAZI MS POLIMERA

- Jedinstveno transparentno lijepljenje na mokrim i suhim površinama, čak i pod vodom.
- Otporan na plijesan i bakterije.
- Ne sadrži otapala, ni izocijanate.
- Gotovo da nema mirisa.
- Brzo formira koru i čvrstoću.
- Ne ostavlja masne mrlje.
- Dobra kemijska postojanost nakon stvrdnjavanja.
- Visoka natezna čvrstoća i jedinstveno prijanjanje 220 kg/cm².
- Preko ovog proizvoda se može bojati ili lakirati sa većinom boja i/ili lakova.



VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektna ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

SEAL & BOND MS 40 TRANS

OPĆE INFORMACIJE

SEAL & BOND MS 40 TRANS je snažna, prozirna brtvena masa na bazi MS polimera.
SEAL & BOND MS 40 TRANS je savršen brtveni kit.
SEAL & BOND MS 40 TRANS je pogodan za unutarnju i vanjsku primjenu.
SEAL & BOND MS 40 TRANS ima dobru primjenu

na većini građevinskih materijala. SEAL & BOND MS 40 TRANS sprječava nastanak plijesni i bakterija. SEAL & BOND MS 40 TRANS ne ostavlja masne mrlje. SEAL & BOND MS 40 TRANS je upotrebljiv na mokrim površinama.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Lijepljenje: odlično lijepi pločice, cement, prirodni kamen, drvo, beton, staklo, aluminijski. Na PP, PE, PTFE i bitumenu ne garantiramo prijanjanje.
Postojanost boje: do promjene boje može doći zbog vanjskih utjecaja
Lako se oboji: sa većinom solventnih lakova i lakova na vodenoj osnovi
Kemijska postojanost: dobra: voda, morska voda, alifatska topiva, ulja, masti, razrijeđene organske kiseline, lužine...moguća: ester, ketoni, aromati; slaba: koncentrirane kiseline, klorirana otapala, voda iz bazena.
Dilektacija pri prijelomu DIN 53504: >250%.
Raspršivost: 5 Bar/3 mm/23°C 160 g/min.
Formacija kore: 23°C 50 % R.V. 5 minuta.
Ne lijepi: 23°C 50 % R.V.40 minuta.

Stvrdnut: 23°C 50 % R.V.:
24 h - 4mm, 48 h - 5mm, 72 h - 8mm.
Max. dozvoljena deformacija: 20% (po ISO 9046)
Dilektacijski spoj: ISO 11600 F 20% HM E.
Čvrstoća - DIN 53505: 40 Shore A.
Natezna čvrstoća: 220 N/cm².
Opterećenje DIN 53507: cca 40N/cm².
Temperaturna postojanost: - 30°C do + 95°C; najveća: 155°C max. 30 minuta.
Volumensko skupljanje nakon stvrdnjavanja: < 2%.
Rok trajanja: 12 mjeseci. Čuvati u zatvorenom pakiranju. Čuvati na suhom i hladnom mjestu.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- SEAL & BOND MS 40 TRANS je proziran i idealan za elastično lijepljenje i brtvljenje u kupaonici, kuhinji, na pokućstvu, na verandi, prozorima, vratima, garaži, industriji i održavanju općenito.
- Snažno prijanja na većini materijala kao što su prirodni kamen, opeka, beton, keramika, emajl, akrilat, porculan, lak, željezo, staklo, meko i tvrdo drvo (izuzevši PP, PE, teflon i bitumen).
- Ne ostavlja masne mrlje na prirodnom kamenu.
- Ne nagriza srebrne nanose na ogledalu.

- Napomena:
SEAL & BOND MS 40 TRANS lako obojimo sa većinom lakova i boja, ali zbog velike raznolikosti lakova preporučamo prethodno testirati. Kod alkidnosmolnih lakova postoji mogućnost da je vrijeme sušenja produženo.
S vremenom može doći do promjene boje, zbog vanjskih utjecaja kao što je UV zračenje.
- VAŽNO:
• Primjena laka na bazi alkidne smole na SEAL&BOND MS 40 TRANS: proces sušenja može dulje potrajati.
- SEAL&BOND MS 40 TRANS slabije prijanja na PP, PE, bitumen i silikonske površine.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N539596	Seal & Bond MS 40 Trans	310 ml Kartuša	LJEPILA I BRTVILA



LJEPILA I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

