

NTS

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KÉTKOMPONENSŰ "TITÁNÖTVÖZET"

- Epoxigyanta és titánpórt keverékéből áll.
- Különösen ajánlott azokon a helyeken, ahol a magas hőmérsékleti ellenállás követelmény.
- Extrém (-35°C és +300°C közötti) hőállóság.
- Gazdaságos és nagyon könnyen használható.
- Javításra és ragasztásra egyaránt kiválóan alkalmas.
- Egyedülálló tapadást biztosít minden vason és színesfémen, továbbá fán, üvegen, betonon, kerámián és a legtöbb szintetikus anyagon.
- Kiváló nyomásállóság (80 N/mm²-ig).
- Nem vezeti az áramot és nem rozsdásodik.
- Ellenáll olajnak, alkoholnak, üzemanyagoknak, savaknak és a legtöbb kémiai hatáshoz.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

NOVA TITAN STICK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A NOVA TITAN STICK különböző anyagok ragasztására és javítására használható.
A NOVA TITAN STICK epoxigyanta alapú javítóanyag, mely titánpórt tartalmaz.
A NOVA TITAN STICK +300 °C-ig hőálló.
A NOVA TITAN STICK hozzátapad a legtöbb

fémhez (a bronzhoz, sárga- és vörösrézhez, alumíniumhoz, nyers vashoz és acélhoz), valamint betonhoz, fához, üveghez, sőt a legtöbb műanyaghoz is.
A NOVA TITAN STICK fúrható, csiszolható, homokfúható és vágható bele menet is.

TECHNIKAI ADATOK

Összetétel: epoxigyanta és titánpórt
Viszkózitás: sűrű paszta
Szín: megszáradás után szürke
Bedolgozási idő (20°C-on): 30 perc
Száradási idő (20°C-on): megmunkálhatóság: 1 óra (35%), mechanikai ellenállás 4 óra után (50%)
Teljes kikeményedés (20°C-on): 48 óra (100%)
Hőállóság: -35°C -tól +280°C -ig (max. +300°C)
Szakítószilárdság: 7,5 N/mm²

Nyomószilárdság (DIN 53281-83): 80 N/mm²
Vegyszerállóság: legtöbb sav, olajok, alkoholok, üzemanyag, észterek, víz

Minőségét megőrzi: 18 hónapig
Szár, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Ipar:
Kazánházak és azok égőfejének javítása.
Radiátorok és hőcserélők korrózió okozta hibáinak javítása. Kompresszorok szelepeinek és zárószervezetének javítása.
Hibás szivattyúházak, kikopott csapágycsövek, csővezetékek, sérült csavarmentek javítása.
- Autóipar
Levegő beszívó- és kipufogórendszerek javítása.
Motorblokkok, olajszivattyúk, vízpumpák stb. javítása.
Sérült csavarmentek, befecskendező rendszerházak és más alkatrészházak, fém üzemanyagtartályok és egyéb tartályok javítása.

- Használati utasítás:
Távolítsa el a festéket és az oxidáció okozta rozsdát.
Alakítsa ki V-alakú hornyot, bemetszést vagy fúrt sülyesztéket.
Nagy területen csiszolja meg a felületet (P80).
Zsírtalanítsa a felületet Safety Cleannel vagy Kleenspray-S-sel.
Vágjon le kívánt mennyiségű Nova Titan Stick-et.
Gyúrja össze, míg homogén színű nem lesz.
Kenje a megfelelő helyre spatulával, vagy más hasonló eszközzel és nyomja össze jól a ragasztandó részeket.

A teljes kikeményedés (48 óra) után a NOVA TITAN STICK-kel javított rész használható.
Nagy lyukak esetén ajánlatos erősítést (pl. fémcsövet) alkalmazni.

Cikkszám	Termék neve	Kiszorítás	Anyagtípus
N638010	Nova Titan Stick	57 gr	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

