

SBF

HŐÁLLÓ SZILIKONTÖMÍTÉS

- A legjobb tömítés, amely már néhány perc alatt rendelkezésre áll.
- Elkerülhetővé teszi a hibás tömítéseket.
- Feltölti a felületi hézagokat és hibákat.
- Azonnal víz- és légmentes illesztéseket eredményez.
- Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak.
- Rendkívül nyomásálló (akár 360 kg / cm²).
- Rugalmasságát és stabilitását széles hőmérsékleti tartományban, -60°C és +260°C között (a piros SEAL & Bond FLEX-SIL akár +330°C-on is) megőrzi.
- Könnyű szétszerelést tesz lehetővé.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SEAL & BOND FLEX-SIL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEAL & BOND FLEX-SIL egy továbbfejlesztett szilikontömítés kiváló tapadási tulajdonságokkal sokféle anyaghoz. A SEAL & BOND FLEX-SIL nagy rugalmasságú, vegyi anyagoknak jól ellenálló, magas hőtartományokban használható tömítőanyag.

A SEAL & BOND FLEX-SIL normál kinyomópisztollyal használható.

TECHNIKAI ADATOK

Összetétel: Poli-sziloxán ecetsav indítással
Bőrképződés (23°C-on, 50% relatív páratartalomnál): 5 perc
Kikeményedés (23°C-on, 50% relatív páratartalomnál): 2 mm /24 óra
Szakadási távulás (ISO 8339): 500%
Hőállóság:
SEAL & BOND FLEX-SIL fekete:
-60°C és +205°C között (csúcs: +260°C)

SEAL & BOND FLEX-SIL piros:
-60 °C és +270°C között (csúcs: +330°C)
Nyomószilárdság: 360 kg / cm²
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +40°C-ig
Zsugorodás (DIN 52451): nincs
Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Alkalmazható gép- és motoralkatrészek, csavarmenetek, karimás csökötések, légcsatornák, be- és kifolyócsövek, kompresszorok, szivattyúk, turbinák, sebességváltók, benzin-, és vízszivattyúk, forgattyús házak és szelepfedelek tömítésére.
- Elektromotorok kábelbevezetésein és utánfutó kuplung-konnektorainak szigetelésére, nedvesség elleni védelmére.
- Lemezek közti hézagkitöltésre.
- Lámpabúrák és karosszériahézagok tömítésére.
- Antennák és kábelrendszerek szerelésekor a vízbefolyás és a rozsdásodás megelőzésére.
- Megakadályozza a galvanizálódást.
- A SEAL & BOND FLEX-SIL ellenáll olajoknak, zsíroknak, kenőanyagoknak, benzinnek és kerozinnek, transzmissziós és fékfolyadékoknak, víznek, gőznek, gázolajnak, lúgoknak, sóoldatoknak, könnyű savaknak (20%-ig), fluor- és klórgáznak, butánnak stb.
- A SEAL & BOND FLEX-SIL hatékonyan alkalmazható acélon, alumíniumon, galvanizált rézen, bádagon, bronzon, lakkozott és festett felületeken, üvegen, kerámián és különböző műanyagokon. Az optimális tömítés eléréséhez a felületeket először meg kell tisztítani a rozsdától, zsírtól és egyéb szennyeződésektől. Ehhez leginkább a SAFETY CLEAN vagy KLEENSPRAY-S alkalmas.

Cikkszám	Termék neve	Kiszorítás	Anyagtípus
N573106	Seal & Bond Flex-Sil fekete	310 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
N574106	Seal & Bond Flex-Sil piros	310 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

