

# SET

## MS POLIMER TÖMÍTŐ- ÉS RAGASZTÓANYAG

- Száraz és nedves felületeken egyaránt alkalmazható
- Ellenáll az UV-sugárzásnak
- Ellenáll a sós víz és a klór (max. 9%) hatásának
- Tűzálló (B2 kategória)
- Penészgátló hatású
- Nagy ragasztóerő
- Több rétegben is alkalmazható
- A kezelt felület festhető
- Nem tartalmaz oldószert, szilikont és izocianidot
- 5 színben kapható (fekete, fehér, szürke, bézs, átlátszó)
- Ideális tömítőanyag a legkülönbözőbb felületeken, pl. ablakok, ipari csövek, kő vagy márvány, épületek beltéri és kültéri részei, járművek stb.



## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításához és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

# SEAL TECH 55

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEAL TECH 55 egy MS polimer alapú tömítő- és ragasztóanyag, amely különösen jól használható a legkülönbözőbb felületek (ablakok, vízvezetékek, kövek, épületek, járművek stb.) tömítő- és ragasztóanyagaként.

A SEAL TECH 55 szagtalan, beltéri és kültéri

felületeken egyaránt hatékonyan alkalmazható.

A termék vékony rétegben, vagy - akár kikeményedés után is - több rétegben felhordható a felületre, egészen 15-20 mm-es vastagságig. Kikeményedés után a kezelt felület festhető.

## TECHNIKAI ADATOK

Alapanyag: MS polimer  
Illat: jellegzetes  
Színek: fekete, fehér, szürke, bézs, átlátszó  
Keménység: 53 (Shore A)  
Forráspont: 270 °C  
Lobbanáspont: 227 °C  
Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között  
Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C és +90 °C között  
Kikeményedés: 3-4 mm (24 óra alatt)  
Nyúlás: 350%

Viszkózitás: 900 mPa másodpercenként  
Sűrűség: 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
Szakítószilárdság: 2,3 N / mm<sup>2</sup>

Minőségét megőrzi: 12 hónapig  
Száraz, hűvös helyen tartandó!  
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SEAL TECH 55 sokoldalúságának köszönhetően minden olyan ragasztásra alkalmazható, amely egy speciális ragasztónál alapkövetelmény. A SEAL TECH 55 hatékonyan ragasztja a fémeket, fát, ólom- és horganyzott felületeket, rozett, üveget, követ, polisztirolt, műanyagokat, betont és a természetes köveket. (Az anyagok sokfélesége miatt tanácsos tesztelést végezni.)
- A SEAL TECH 55 baktériumölő és gombásodást gátló hatása révén különösen alkalmas nedvességgel érintkező felületek (pl. zuhanyzók, mosdók, fürdők stb.) területén történő ragasztásokra és tömítésekre.
- A ragasztandó felület legyen tiszta, távolítsa el a szennyeződések (pl. Multifoam-mal).

| Cikkszám | Termék neve              | Kiszerelés | Anyagtípus                |
|----------|--------------------------|------------|---------------------------|
| T569101  | SEAL TECH 55 - fekete    | 290 ml     | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |
| T569201  | SEAL TECH 55 - fehér     | 290 ml     | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |
| T569301  | SEAL TECH 55 - szürke    | 290 ml     | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |
| T569601  | SEAL TECH 55 - színtelen | 290 ml     | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |
| T569901  | SEAL TECH 55 - beige     | 290 ml     | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |

