

TMX-MPM

VASTAGFALÚ ZSUGORCSŐ SZIGETELÉSHEZ ÉS BURKOLÁSHOZ

- Duplafalú.
- Szigetel, véd, tömít.
- Kiválóan alkalmazható a legkülönbözőbb szabálytalan formájú felületen.
- Alkalmazása egyszerű, gázlánggal vagy légfúvóval megmunkálható.
- Véd vegyszerek, savak és lúgok ellen.
- Ellenáll nyílt lángnak és UV-sugárzásnak.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

THERMOFLUX MPM

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A THERMOFLUX MPM, egy félig flexibilis forró levegőtől zsugorodó tömlő integráltan felhordott, olvadó, sűrű belső ragasztással.

A THERMOFLUX MPM-et speciálisan egy sor anyag véglegesen nedvességálló, magas hőmérsékleten történő beborítására fejlesztették ki.

A belső fal a melegítés hatására megolvad, és a zsugorodó külső tömlő

által a résekbe tömődik. Lehűlt állapotban az anyag szívós, nedvességnek és kopásnak ellenálló, védőréteggé záródik be.

A THERMOFLUX MPM -60°C és +145°C közötti munkahőmérsékleten, állandó zsugorodási együtthatóval (3/1) szabálytalan alakú és különböző méretű tárgyak számára kiváló védelmet nyújt a környezeti ártalmak ellen.

TECHNIKAI ADATOK

Megmunkálási hőmérséklet: -60°C-tól +145°C-ig

Zsugorodási hőmérséklet: 135°C

A zsugorodás aránya: 3/1

Szakítószilárdság ISO 37: 18.6 MPa

Töréstágulás ISO 37: 400%.

Hajlíthatóság: részben hajlékony

Átütési ellenállás: I EC 243:14 MV/m (VDE 0303 P12)

Nehezen égő: ASTM D 876, ASTM D 2871

Hasadás, vagy kifolyás a külső rétegből:

Belső oldal: nem, Külső oldal: igen

Vegyszereknek ellenálló: ISO 18117 és ISO 37

Hidraulikus elfolyás: jó

Repülőhajtóanyag F40: jó

Kenőolaj 0-149: jó

Dízololaj F 54: jó

Elektromos ellenállás: 10¹⁶ Ohm/cm.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A THERMOFLUX MPM-et az elektromosság bármely alkalmazási területén, pl. kábelek, kábelektorozási helyén, az összekötött szigetelésére, védelmére és tömítésére lehet felhasználni.

- A THERMOFLUX-nak már tekintélye van a polgári repülésben.
A jóváhagyás hivatkozási száma DAI/6478/67.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
N810500	Thermoflux MPM 50 mm / 16 mm	1000 mm	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
N810700	Thermoflux MPM 75 mm / 22 mm	1000 mm	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
N810900	Thermoflux MPM 95 mm / 29 mm	1000 mm	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK

