

NPG-403

KÜLÖNLEGES IPARI JAVÍTÓ- ÉS RAGASZTÓRENDSZER

- A NOVA POWER GRIP 403 2K különleges kétkomponensű ragasztóanyagok gyorskötéssel műanyag, fém, fa, üveg elemek javításához, ragasztásához.
- Felhasználási idő: 1-10 perc
- Gyorsan megmunkálható, illetve kezelhető
- Szupergyors kötési idő
- Tartós kötés



NOVA POWER GRIP 403 2K

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A NOVA POWER GRIP 403 2K minőségi, gyors száradási idejű 2 komponensű ragasztók, melyek kiválóan alkalmasak kemény, rugalmas, félig rugalmas műanyagok, festett acél, kő, beton, melamin, fa stb. ragasztására.
A NOVA POWER GRIP 403 2K egyaránt alkalmas

ragasztó és javítási rendszerként történő alkalmazásra. A NOVA POWER GRIP 403 2K-val ragasztott vékony és vastag rétegek rövid idő elteltével megmunkálhatók. NOVA POWER GRIP 403 2K kémiai rögzítés kialakítására is felhasználható.

TECHNIKAI ADATOK

Tapadás: Nagyon jó tapadás a legtöbb műanyagon, poliészteren, vason és egyéb fémeken, gépjárműlakkon és bevonatokon.
Fémre a kohéziót több, mint 2 N/mm² erővel átviszi a különböző alapokról pl. beton, kő, fa stb.
Vegyi ellenálló képesség:
Ellenáll a különböző savaknak, lúgoknak, olajoknak, zsíroknak, benzinnel, gázolajnak, oldószereknek, sóoldatoknak, agresszív gőzöknek és tengeri levegőnek. Nem áll ellen az erős oldószereknek.
Formatartás: Zsugorodásmentes
Felhasználási hőmérséklet: 8 °C felett
Elektromos ellenállás: > 109 Ohm

Szárazanyag tartalom: 100 %
Keverési idő (23 °C-on) : 2 perc
Bedolgozási idő (23 °C-on): 3-4 perc
Megmunkálható: 30 perc után
Átfesthető: 60 perc után
Rugalmasság/nyújthatóság: 70 %
Húzószilárdság: 2620 N/cm²
Nyírószilárdság: 1378 N/cm²
Hőállóság: 90 °C (folyamatosan)
Szín: Fekete
Minőségét megőrzi: 24 hónapig
Szár, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- IPAR:**
Ideális rögzítésekhez Gyproc-ban, gázbetonban, betonban, kőben, Ytongban stb.
Kemény és lágy műanyagok javítása nagyon rövid idő alatt.
Gyorsan ragasztja az ABS-t, SMC-t, PC-t, HPL-t, Melamine, fát, követ stb.
Gyorsan ragasztja a szigetelő anyagokat, mint pl. Styrodur, Rockwool, Rockpanel stb.
- AUTÓIPAR:**
Ragasztás és javítás: kemény és rugalmas műanyagoknál, (pl. poliészter), sárvédőknél, lökhárítóknál, dekorációs elemeknél, spoilerknél stb.
- Használati utasítás:**
Távolítsa el a szennyeződéseket a ragasztani kívánt felületről (Safety Clean - SSO, Kleenspray S - KSS).
Csiszolja le a ragasztani kívánt felületet legalább 5 cm szélesen a sérülés körül. A sorjakat és egyéb maradványokat V-formában simítsa le.
Műanyag részek tisztítása (Multifoam-MFM):
Távolítsa el a maradék szennyeződést, esetleg öblítse le vízzel.
Ellenőrizze a ragasztandó műanyagot (vizespohár teszt).
Ha pneumatikus kinyomó pisztolyt használ, ügyeljen arra, hogy ezek egy teleszkópos kinyomóval vannak felszerelve.

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

