TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
hungary@tech-masters.eu
www.tech-masters.hu

FAF

FAST FIX

UNIVERZÁLIS, NSF MINŐSÍTETT PILLANATRAGASZTÓ

- Ciánakrilát-etilészter alapú
- Másodpercek alatt köt
- Precíz, visszazárható adagoló
- Oldószermentes
- A legtöbb féle anyaghoz és felhasználásra alkalmas
- Nincs kifehéredés a széleken
- Nincs hőképződés, nem kell keverni
- Magas nyírószilárdság - nincs zsugorodás
- Nagyon gazdaságos - minél vékonyabb a ragasztóréteg, annál nagyobb a ragasztóerő
- Aktivátorral nehezen ragasztható felületeknél is használható
- NSF minősített



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX egy speciális etilészter-ciánakrilát alapú ragasztó, amely oldószermentes és nagyon gyorsan köt majdnem minden anyagon. Mivel a nehezen hozzáférhető helyeken is kiválóan alkalmazható, megoldja még a legbonyolultabb ragasztási feladatokat is. A FAST FIX ellenáll a víznek, oldószereknek, olajoknak, benzoloknak, hőmérsékleti és légnyomás-változásoknak is.
A FAST FIX az ANSI / NSF Standard 61 minősítésének köszönhetően felhasználható a lakossági ivóvízrendszereknél is.

TECHNIKAI ADATOK

Kémiai bázis: ciánakrilát-etilészter
Megjelenés: folyadék
Szín: tiszta/színtelen
Illat: irritáló
Viszkozitás +25°C-on: 70 - 120 mPas
Sűrűség (DIN 51757): 1,06 g/cm³
Lobbanáspont (DIN 55213): > 80°C

Fizikai tulajdonságok (kikeményedett állapotban):
Húzó-nyírószilárdság:
Acél / acél esetén: > 20 N/mm² (DIN EN 1465)
Húzóerő kerek gumiprofiloknál:
SBR /SBR - gumi ø18mm: > 1800 N
SBR / SBR 10 nap/70°C: > 1800 N
EPDM / EPDM - gumi ø16mm: > 250 N
EPDM / EPDM 10 nap/70°C: > 220 N

Hőállóság: -35°C -tól +100°C -ig
Olvadáspont: +165°C
Kötési idő:
Alumínium: ≤ 50 mp.
SBR-gumi: ≤ 5 mp
Polikarbonát: ≤ 12 mp.
EPDM-gumi: ≤ 10 mp.
Teljes kötés: 24 óra

Minőségét megőrzi:
FAST FIX ragasztó:12 hónap, szobahőmérsékleten tárolva, közvetlen fénytől és hőtől védve.
FAST FIX AKTIVATOR: 48 hónap, szobahőmérsékleten tárolva, közvetlen hőtől védve.
A kupakot tartsa mindig lezárva!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT


- FAST FIX nagyon erős kötést hoz létre majdnem minden anyag esetén.
- A legjobb eredmény eléréséhez kövesse a következő utasításokat:
  1. A felület legyen tiszta, por, zsír és olajmentes! Használja a tisztításhoz a MEGA FOAM-ot, vagy a SAFE CLEAN-t!
  2. Nyomjon mindkét összeragasztandó felületre egy vékony réteget a FAST FIX-ből! (a rövidebb kötési idő eléréséhez, a porózus felületekhez vagy nehezen ragasztható anyagokhoz először sprézzen a felületre FAST FIX AKTIVÁTOR-t és hagyja megszáradni)
  3. Nyomja össze a két felületet azonnal!
  4. A nagy nyomóerő biztosítja, hogy a FAST FIX mindkét felületen vékony rétegben elterüljön.
  5. NE MOZDÍTSA MEG a munkadarabot, amíg a FAST FIX meg nem köt! (pár másodperc)
  6. Zárja be a kupakot azonnal, ha befejezte a ragasztást!
- Porózus felületeknél, rövidebb kötési idő eléréséhez vagy nehezen ragasztható anyagoknál használjon FAST FIX AKTIVÁTOR-t.

  Alumínium esetén csiszolja meg a felületet a ragasztás megkezdése előtt!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T501012	Fast Fix Aktivator	150ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T503020	Fast Fix	20g	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK







FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.