

PRP21

A VEGYI SZÖG

- Kiváló nyírás- és ütésállóság széles hőmérsékleti tartományban
- Nem zsugorodó tixotróp készítmény
- Hézagkitöltés akár 5 mm-ig
- A kezelt felület festhető
- Ellenáll nedvességnek és párának
- Szobahőmérsékleten gyorsan köt
- Nincs szükség felületi előkészítésre
- Nagyon jó UV-ellenállás, ellenáll az öregedés hatásainak
- Izocianát-, ftalát-, oldószer-, PVC- és szilikonmentes
- Egyszerű alkalmazás: egy termék a legtöbb javítási munkához (hőre lágyuló műanyagokhoz is)



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

POWER REPAIR 21

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Power Repair 21 (a vegyi szög) egy új technológián alapuló kétkomponensű metakrilát ragasztó anyagokhoz, fémhez és különböző összetételű anyagokhoz. A két komponens 1:1 arányban keverve 4-6 perc bedolgozási idővel alkalmazható. A végső ragasztási erő 75%-át szobahőmérsékleten már

10-20 perc alatt kifejti. A kezelt felület a legtöbb lakkfestékkel festhető.

A Power Repair 21 izocianát-, ftalát-, oldószer-, PVC- és szilikonmentes ragasztó, amely a legkülönbözőbb felületeken biztosítja az erős és kemény ragasztás kombinációját.

TECHNIKAI ADATOK

RAGASZTÓANYAG:
Halmazállapot: folyékony, 20°C-on
Szín: piszkosfehér
Illat: jellegzetes
Lobbanáspont (zárt kupak): 11°C
Sűrűség: 1 - 1,03 g/ml
Viszkozitás (40°C-on): > 40 mm²/s
Hőmérséklet állóság: -40°C-tól +125°C-ig
Húzószilárdság: 24 Mpa
Nyitott idő: 4-6 perc
Bedolgozhatóság: 12-15 perc
Megkötési idő (23°C-on): 20 perc
Teljes megkötés (23°C-on): 24 óra

UV- és időjárásállóság: kitűnő
100%-os szilárdság: rozsdamentes/rozsdamentes acélon érhető el.
Minőségét megőrzi: a gyártás dátumtól számított 12 hónapig, 23°C-os szobahőmérsékleten eredeti csomagolásban tárolva.
Tárolás: zárt csomagolásban, hűvös (5 °C-25 °C), száraz helyen! Óvja a fagyveszélytől!

AKTIVÁTOR:
Halmazállapot: gél, 20°C-on
Szín: piszkosfehér
Illat: jellegzetes
Lobbanáspont (zárt kupak): 10°C
Sűrűség: 0,95 - 1,01 g/ml
Viszkozitás (40°C-on): > 40 mm²/s

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A ragasztandó felület legyen tiszta, száraz, por- és zsírmentes.
Alkalmazási hőmérséklet: 15°C és 25°C között.
Ha kérdéses az anyagok ragaszthatósága, akkor ellenőrizze a ragasztási szilárdságot egy kis mintadarabon.
- Keverés:
Keverési arány: 1:1
Csatlakoztassa a keverőfejet, majd nyomjon ki kb. 2 cm ragasztót, hogy meggyőződjön arról, hogy a két komponens tökéletesen keveredik.
FIGYELEM: Ha a termék esetlegesen a keverőfejbe szárad, használjon új keverőfejet.

- Használat:
Nyitott idő szobahőmérsékleten (23°C) 4-6 perc.
A ragasztó alkalmazása után, (a nyitott időn belül) azonnal illesse össze vagy szorítsa össze a ragasztott felületeket. Ha a munkadarabok a nyitott időn túl kerülnek mozgásra, akkor a ragasztási erő alacsonyabb lesz, mint normál esetben.
Ügyeljen arra, hogy az alkatrészek a száradás teljes időtartama alatt rögzítve legyenek.
- Száradás:
Kötési idő: kb. 20 perc 23°C-on.
Teljes kikeményedés szobahőmérsékleten: 24 óra
(A magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet befolyásolhatja a nyitott-, kötési időt és az A - B komponens viszkozitását.)

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
T911200	Power Repair 21 creme 5 min.	50 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T911350	Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:1	1 pc.	SZERSZÁMOK
Y911303	Power Repair keverőfejek	10 db/csomag	SZERSZÁMOK

