

SB60

CSÚCSTECHNOLÓGIÁJÚ RUGALMAS RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ

- Száraz és nedves felületeken egyaránt alkalmazható.
- 15 perc után festhető.
- Tökéletes tapadás a legtöbb anyagon, - alapozó használata nélkül: mint pl. fém, műanyag, alumínium, horganyzott lemezen, fán, lakkozott, festett felületeken stb.
- Nem tartalmaz oldószert és izocianátot.
- Nem zsugorodik, vibrációálló és megtartja rugalmasságát.
- Kiváló vegyszerállóság.
- Nagy szakítószilárdság 265 N/cm²
- UV -álló, időjárás álló, gombaölő és baktériumölő hatású.
- Könnyen alkalmazható.
- 3 színben kapható (fekete, fehér, szürke).



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SEAL & BOND MS 60

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEAL & BOND MS 60 egy hibrid polimereken alapuló új ragasztási és tömítési technológia. Nem tartalmaz izocianátot, flatátot, oldószereket, és szilikon sem, ezért szinte szagtalan. A SEAL & BOND MS 60 egy termékben ötvözi a kasírozó, a poliuretán és faragasztók, a szilikon és szaniter tömítők, az akril és bután gumitömítők által nyújtott előnyöket.

TECHNIKAI ADATOK

Hőállóság: -30 °C főtől 95°C fokig, rövid ideig porbevonat készítéséhez 200°C fokig hőálló.
Nyúlékonyság – DIN 53504: 350%
Izocianátokat nem tartalmaz: nem mérgező
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C -tól +40°C -ig
Bőrösödés: 23°C 50% R.V. 8 perc
Tapadásmentes: 23°C 50% R.V. 25 perc
Teljes kötési idő: 23°C 50% R.V.: 24 óra – 6 mm / 48 óra – 7 mm / 72 óra – 8 mm
Maximálisan megengedett vetemedés: 12,5% (ISO 9046 szerint)
Építészeti dilatációs hézag: ISO 1600 F 12,5% HM E
Térfogatcsökkenés kötés után: < 3%
Keményység 3 hét után – DIN 53505: 58 Shore A

A SEAL & BOND MS 60 egykomponensű termék, amely a legtöbb felületen egyedülálló ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik, alapozó használata nélkül. A SEAL & BOND MS 60 UV-álló, gombásodásgátló, és baktériumölő. A SEAL & BOND MS 60 zsugorodásmentesen szilárdul meg, vibrációnak is ellenáll.

Szakítószilárdság - DIN 5350452: 265 N/cm²
Tépőszilárdság: 140 N/cm² DIN 53507
Kémiai ellenállóképesség:
jó: víz, tengervíz, alifás oldószerek, olajok, zsírok, hígított szerves savak, lúgok
mérsékelt: észterek, ketonok, aromás vegyületek
gyengén: tömény savak, klórozott oldószerek
Szerkezet: kiváló tapadás csempéhez, cementhez, terméskőhöz, fához, betonhoz, üveghez, alumíniumhoz.
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Karosszéria és műhely:
Karosszériaelemek ragasztása
Hézageltetés, hegesztett és fémlemez illesztések tömítése
Szpoilerek és toldatok ragasztása
Vízszivárgások tömítése
Számos egyéb anyag ragasztása.
- Épületgépészet:
Szigetelőanyagok ragasztása akár nedves felületekre is
Kötőanyagként használható, helyettesíti a mechanikai kötéseket. Tömítőanyagként használható nedves és problémás felületeken.
- Építőipar:
Fémragasztásra.
Vastartalmú és vasat nem tartalmazó lemezek ragasztása.
Tükrök, dekorpanelek ragasztása
Fa és fém asztallapok ragasztása.
Ragasztó és tömítő készletként alkalmazható.
- Légkondicionálás – Szellőztetés:
PVC és fémcsővek tömítése.
- Szaniter:
Tömítőanyagként használható nedves felületeken, pl műanyag kádak. Nem marja meg az akril felületeket sem.
- Szaniter:
UV álló, gobaölő és baktériumölő hatású.
- Általános karbantartás:
Univerzális ragasztószerek: a legtöbb felülethez tapad, oldószertmentes, nem támadja meg a szintetikus anyagokat.
- A SEAL & BOND MS 60 az alábbiakat váltja ki: kasírozó, a fa és PU ragasztókat, a szilikon és szaniter szilikon tömítőket, az akril és bután gumitömítőket. Most 7 helyett mindez 1 termékben!
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Vágja el a tubust az orr-résznél.
Vágja le a kinyomófejet a kívánt átmérőnél.
Használjon standard mechanikus vagy pneumatikus adagolópisztolyt.
Alkalmazza megtisztított, zsírtalanított felületen.
A ragasztandó vagy tömítendő felületeket kezelje le Novatio SAFETY CLEAN-nel vagy NOVAKLEEN-nel.
- Figyelem!
A SEAL & BOND MS 60 alkidgyanta alapú lakk felületeken lassabban szárad. A SEAL & BOND MS 60 kevésbé hatékony PP, PE, bitumen és szilikonok esetében.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
N530106	SEAL & BOND MS 60 fekete	310 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
N530206	SEAL & BOND MS 60 fehér	310 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
N530306	SEAL & BOND MS 60 szürke	310 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

