

TIX

EGYEDÜLLÁLLÓAN RUGALMAS, ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG

- Rugalmas marad még nagy hőmérsékletingadozás esetén is.
- Nagy rugalmasságú (nyúlása 700%).
- Porózus és polírozott felületeken egyaránt alkalmazható.
- Már szobahőmérsékleten is polimerizálódik.
- Festhető, vegyszerálló.
- Víz alatt is köt.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

TRANSFIX

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A TRANSFIX egykomponensű, átlátszó, krémszerű anyag, amely a környezet hőmérsékletén polimerizálódik.
A TRANSFIX a legtöbb általánosan használt anyaghoz tapad, így a fémekhez, fához, üveghez, bőrhöz, vászonhoz, ponyvához, vinil termékekhez, sőt még a polipropilénhez is.

TECHNIKAI ADATOK

Keménység: 75-85 Shore A
Szakítószilárdság: 21 N/mm²
Szakadási nyúlás: 700%
Átütési szilárdság: 500 Volt/mm (25 micron)
Hőállóság: -84°C -tól +100°C -ig
Bedolgozási idő: 10 perc
Kikeményedési idő (20 °C-on):
8 óra - 70%, 24 óra - 100%
Vegyszerállóság: kiváló
- 20%-os salétromsav
- 10%-os ecetsavszármazékok
- 10%-os kénsav
- 5%-os tejsav
- 20%-os sósav

Kikeményedés után a TRANSFIX átlátszó ragasztást vagy tömítést eredményez, mely kitűnő hajlékonysággal és rugalmassággal rendelkezik. Ezért a TRANSFIX kiválóan alkalmas a nagyon különböző hőtágulású anyagok illesztésére és javítására.

- bórsav
- alkoholok
- élelmiszerek
- olajok
- tengervíz
- fenolok
Minőségét megőrzi: eredeti, felbontatlan csomagolásban 24 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Használati utasítás:
Tisztítsa meg és törölje szárazra a felületeket - érdesítse a polírozott felületeket.
Nagyon porózus anyagok esetén használjon kellő mennyiségű (több) TRANSFIX-et
TRANSFIX-szel kenje be mindkét felületet és 3-5 perc elteltével illesse a megfelelő részeket.
Ha vastag réteg alkalmazása szükséges, ezt több vékony rétegben vigye fel.
Simítsa el a kötés külső felületét SAFETY CLEAN-nel.
A kötés 10 perc múlva bőrösödni kezd - a teljes kikeményedés 24 óra múlva következik be.
- Vízhatalan ponyvák javítása.
• Kárpitozott ülések javítása.
• Különböző hőtágulású anyagok csatlakoztatása.
• PVC-ből, polipropilénből és gumból készült hajlékony csövek, szállító szalagok javítása.
• Műbőrökön lévő lyukak és repedések javítása (felfújható gumicsónak, úszómellények és bóják, esőruházat).
• Átlátszó elektromos szigetelőként történő felhasználás.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N505020	Transfix	95 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

