

SFX

ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓANYAG HORDOZÓ FÓLIÁN A GYORS RAGASZTÁSHOZ

- Azonnal ragad - nincs száradási idő
- A tapadóerő (a felülettől függően) akár 8 kg/cm²
- Alkalmazása egyszerű és biztonságos - nem tartalmaz oldószert
- Ellenáll víznek, hígított savaknak és lúgoknak, ásványi olajoknak
- Nem szárad ki és nem keményedik meg
- Tömítőanyagként is használható



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A STRIPFIX oldószermentes, szintetikus, nyomás érzékeny, öntapadós ragasztó és tömítőanyag gumigyanta alapanyaggal. Sokféle anyag hatékony összeragasztására fejlesztették ki. Ha ragasztás tiszta, száraz körülmények, valamint pórusmentes felületek között jött létre, a STRIPFIX víz alatt is alkalmazható, anélkül, hogy ragadó- és tömítő hatását elvesztené. Ellenben nem alkalmas vertikális berendezések, lágyított és oldószermes anyagok ragasztására. Nem szabad UV-sugárzásnak kitenni.

TECHNIKAI ADATOK

Összetétel: gumi/gyanta

Nyúlás: 1000%

A kezdeti ragasztási szilárdság: 52 N/cm²

Szakitószilárdság: 60 N/cm² 10 perc elteltével, 80 N / cm² 24 óra elteltével.

Ragasztóanyag súlya: 405 g/m²

Hőmérsékleti ellenállás: -10 °C-tól +50 °C-ig

Alkalmazási hőmérséklet: +10 °C felett

A STRIPFIX-et papírtekercsről lehúzzható formában szállítjuk. Az egyszerűbb eltávolítás érdekében a védőpapír-szalag szélesebb, mint a ragasztócsík. A ragasztócsíkot közvetlenül a tekercsről lehet felhasználni.

A ragasztandó felületeknek mindig tisztának, száraznak, zsírtalannak és oldószermesnek kell lenni.

Vízben való oldhatóság: 0%

A 20% -os tömörítés eléréséhez szükséges nyomás: 1,6 kg/cm²

UV állóság: rossz - az UV-sugárzástól védeni kell

Tolerancia: vastagság és szélesség: < 10%

Minőségét megőrzi: 12 hónapig.

Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Használati utasítás:
Közvetlenül a tekercsről lehet alkalmazni, közben a fedőréteget a helyén kell hagyni, nehogy az anyag táguljon. Erősen a felületre kell nyomni, hogy a nyomásérzékeny ragasztóanyag hatását optimálisan kihasználjuk.
A fedőréteget csak akkor távolítsuk el, ha a termék jól illeszkedik.
A fedőréteget a termék szállításakor és/vagy tároláskor a végleges helyen történő alkalmazásig rajta kell tartani.
A terméket mindig tiszta és száraz felületre kell ráhelyezni. Optimális eredményt akkor érünk el, ha 23 °C-on jön létre a ragasztás, így vegyszereknek, benzinnel és olajoknak jól ellenáll. Műanyagrészek ragasztásakor pontosan meg kell bizonyosodni, hogy ezek nem tartalmaznak reagens anyagokat. Száraz, jól szellőző helyiségben 20 °C körüli állandó hőmérsékleten kell tárolni, és direkt napsugárzásnak nem szabad kitenni.
- Előre elkészített szerkezetek összekötése keretekkel és ráépítményekkel.
- Profillemek vég- és oldalhornyainak tömítése, nedvesség ellen védő fóliák és fedőlecek tömítése, elasztikus anyagok összekapcsolása betonnal, autóablakokkal, polietilén lemezekkel, bútordíszlecekkel, név- és cégtáblákkal és -jelekkel, valamint számos különböző fajtájú anyaggal (pl. alumíniumot fával).
- Kocsikban gumilábszönyvegek megerősítése, öntapadó öntvényrészek összekapcsolása a legkülönbözőbb anyagokkal.
Textilanyagok felerősítése húzóhengerek használatakor, borítóelemek vázra való felerősítésekor, csavarozásnál. (Később tömítőhatása is van.)

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
N521208	STRIPFIX	30m x 12mm tekercs	RAGASZTÓSZALAGOK

