

AFX

EXTRA GYORS PILLANATRAGASZTÓ

- Nem kell keverni, előkészíteni - azonnal ragaszt
- Másodpercek alatt köt
- A ragasztás színtelen és átlátszó
- Nagyon gazdaságos - minél vékonyabb a ragasztóréteg, annál nagyobb a ragasztóerő
- Nagy szakítószilárdságú (> 1000 N/cm²)
- Kiválóan ragasztja a fémeket, gumit, üveget, műanyagokat
- Aktivátorral porózus felületeken is alkalmazható (pl, fa)
- Al-Fix Filler hézagkitöltővel réseket és anyaghiányokat is pótolhat
- Ez az általános ragasztó megoldja minden műhely pillanatragsztó gondját



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

AL-FIX

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az AL-FIX egy ragasztóanyag, mely másodpercek alatt köt. Speciális összetételű, cianoakrilát bázison. Az AL-FIX oldószert nem tartalmaz, egykomponensű.

Oldószereknek, olajoknak, benzolnak, hőingadozásnak és időjárási hatásoknak ellenáll.
Az AL-FIX ragasztás nem zsugorodik.

TECHNIKAI ADATOK

Szín: kristálytisztá
Viszkozitás (20°C-on): 100-150 mPa.S.
Sűrűség (20°C-on): 1,05 g/cm³
Gyulladáspon (DIN 55213): 87°C
Oldószerei: acetón, nitrometán és metil-etilketon
Refrakciós index (nD20): 1,44
Kezdeti keményedés (23°C-on, 50% relatív páratartalom esetén):
alumínium: 2-10 mp
gumi: ≤ 5 mp.,
PVC: 2-10 mp.

POLIMERIZÁLT ÁLLAPOTBAN
Szín: kristálytisztá
Sűrűség: 1,25 g/cm³
Rockwell-keménység: 97
Hőmérsékleti ellenállás: -50°C és +120°C között (csúcs: 150°C)
Elektromos ellenállás: > 1015 W/mm² (DIN 53482)
Oldószerei: acetón és dimetilformamid

Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Szár, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A ragasztásra alkalmas anyagok: alumínium, bakelit, bronz, celluloid, króm, acetilgyanta, üveg, réz, gumi, nitril, nylon, fenol, polikarbonát, polisztirol, porcelán, kemény PVC, rozsdamentes acél.
- Az AL-FIX rendkívül erős kapcsolatot hoz létre csaknem minden anyag között, kivéve a polietilént, polipropilént és fluor tartalmú műanyagokat.
- Porózus anyagokhoz AL-FIX Aktivátort kell használni!

- Nagyobb rések, hézagok kitöltésére, illetve élek és sarkok kialakítására AL-FIX FILLER-t használjon! Az így kialakított kötés, száradás után csiszolható, vágható.

Az aktivátor és a ragasztó használata előtt az alumínium felületeket csiszolja fel, így optimális ragasztóerő érhető el!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Anyagtípus
N501003	Al-Fix	20 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
N501100	Al-Fix Filler	20 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
N501104	Al-Fix Aktivátor	200 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

