

# FAF

## UNIVERZÁLIS, NSF MINŐSÍTETT PILLANATRAGASZTÓ

- Ciánakrilát-etilészter alapú
- Másodpercek alatt köt
- Precíz, visszazárható adagoló
- Oldószermentes
- A legtöbb féle anyaghoz és felhasználásra alkalmas
- Nincs kifehéredés a széleken
- Nincs hőképződés, nem kell keverni
- Magas nyírószilárdság - nincs zsugorodás
- Nagyon gazdaságos - minél vékonyabb a ragasztóréteg, annál nagyobb a ragasztóerő
- Aktivátorral nehezen ragasztható felületeknél is használható
- NSF minősített



## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

# FAST FIX

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX egy speciális etilészter-cianoakrilát alapú ragasztó, amely oldószermentes és nagyon gyorsan megköt a legtöbb típusú anyagon. Mivel a nehezen ragasztható és problémás anyagokat is kiválóan összerögzíti, így kiválóan alkalmazható még a

legbonyolultabb ragasztási feladatoknál is. A FAST FIX ellenáll a víznek, oldószereknek, olajoknak, benzoloknak, hőmérsékleti- és légnyomás változásoknak is. A FAST FIX számtalan anyagfajtán és alkalmazási feladatokban használható.

## TECHNIKAI ADATOK

Kémiai bázis: ciánakrilát-etilészter  
Megjelenés: folyadék  
Szín: tiszta/színtelen  
Illat: irritáló  
Viszkozitás +25°C-on: 70 - 120 mPas  
Sűrűség (DIN 51757): 1,06 g/cm³  
Lobbanáspont (DIN 5213): > 80°C

Fizikai tulajdonságok (kikeményedett állapotban):  
Húzó-nyírószilárdság:  
Acél / acél esetén: > 20 N/mm² (DIN EN 1465)  
Húzóerő kerek gumiprofiloknál:  
SBR /SBR - gumi Ø18mm: > 1800 N  
SBR / SBR 10 nap/70°C: > 1800 N  
EPDM / EPDM - gumi Ø16mm: > 250 N  
EPDM / EPDM 10 nap/70°C: > 220 N

Hőállóság: -35°C -tól +100°C -ig  
Olvadáspont: +165°C  
Kötési idő:  
Alumínium: ≤ 50 mp.  
SBR-gumi: ≤ 5 mp.  
Polikarbonát: ≤ 12 mp.  
EPDM-gumi: ≤ 10 mp.  
Teljes kötés: 24 óra

Minőségét megőrzi:  
FAST FIX ragasztó: 12 hónap, szobahőmérsékleten tárolva, közvetlen fénytől és hőtől védve.  
FAST FIX AKTIVÁTOR: 48 hónap, szobahőmérsékleten tárolva, közvetlen hőtől védve.  
A kupakot tartsa mindig lezárva!  
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A legjobb eredmény eléréséhez kövesse a következő utasításokat:
  1. A felület legyen tiszta, por, zsír és olajmentes! Használja a tisztításhoz a MEGA FOAM-ot, vagy a SAFE CLEAN-t!
  2. Nyomjon mindkét összeragasztandó felületre egy vékony réteget a FAST FIX-ből! (a rövidebb kötési idő eléréséhez, a porózus felületekhez vagy nehezen ragasztható anyagokhoz először sprézzzen a felületre FAST FIX AKTIVÁTOR-t és hagyja megszáradni)
  3. Nyomja össze a két felületet azonnal!
  4. A nagy nyomóerő biztosítja, hogy a FAST FIX mindkét felületen vékony rétegben elterüljön.
  5. NE MOZDÍTSA MEG a munkadarabot, amíg a FAST FIX meg nem köt! (pár másodperc)
  6. Zárja be a kupakot azonnal, ha befejezte a ragasztást!
- FAST FIX nagyon erős kötést hoz létre majdnem minden anyag esetén.
- Porózus felületeknél, rövidebb kötési idő eléréséhez vagy nehezen ragasztható anyagoknál használjon FAST FIX AKTIVÁTOR-t.
- Alumínium esetén csiszolja meg a felületet a ragasztás megkezdése előtt!

| Cikkszám | Termék neve        | Kiszerezés | Anyagtípus                |
|----------|--------------------|------------|---------------------------|
| T503020  | Fast Fix           | 20g        | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |
| T501020  | Fast Fix Easy      | 20g        | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |
| T501010  | Fast Fix Aktivator | 50ml       | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |

