

SIX

SPECIÁLIS RAGASZTÓ

- A nehezen ragasztható szintetikus anyagok között is kötést hoz létre.
- Nagyon gyorsan köt.
- Rendkívüli szakítószilárdság.
- Átlátszó illesztések.
- Egyszerűen felhasználható.



SILFIX

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SILFIX kis viszkozitású cianoakrilát ragasztó, amely a SILFIX alapozóval együtt alkalmazva a legnehezebben ragasztható anyagok között is kötést hoz létre.

A SILFIX-készlet a SILFIX ragasztóból és a SILFIX alapozóból áll, amelyeket nem kell egymással keverni. A SILFIX nagyon gyorsan kikeményedik.

TECHNIKAI ADATOK

Reakcióidő:
a legtöbb műanyag esetében < 2 sec.
a legtöbb gumi esetében < 4 sec.
a fémek esetében < 5 sec.
Kiadósság: 1 csepp => 25 mm²
Tartalom: 20 g => 200 csepp
Műgyanta / fő alkotórész: módosított etil Ca
Szín: áttetsző
Kikeményedési idő: 1 - 5 sec.
Viszkozitás: 20 c.p.s.
Hézagkitöltő képesség: 0,1 mm
Lobbanáspont: > 87°C
Fajsúly: 1,06


Hőmérsékleti ellenálló képesség:
-60°C-tól +90°C-ig
Teljes kikeményedés: 24 óra
Szakítószilárdság: 25-30 N/mm²
Nyírószilárdság: 15 N/mm²

Minőségét megőrzi:
SILFIX RAGASZTÓ: 12 hónapig
SILFIX PRIMER: 18 hónapig
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Használati utasítás:
A maximális kötőerő biztosítása érdekében az összeragasztandó felületek szárazak, tiszták és zsírmintések legyenek.
A zsírtalanítást Novatio Kleenspray-S-szel végezze.
A felületek érdesítése jobb kötést eredményez.
Vékony rétegben mindkét felületre vigyen fel SILFIX PRIMER-t.
Hagyja az alapozót megszáradni.
Vékony rétegben vigye fel a ragasztót.
Néhány másodpercig erősen nyomja össze a darabokat.
A túl vastagon felvitt SILFIX ragasztó kikeményedése tovább tart.
A kikeményedett ragasztó csak mechanikai úton távolítható el.
- Műanyag játékok javítása, Fényképeretek, Légrfrissítők, Dekorpanelek rögzítése bútoron (PP), Nyél rögzítése acélszerszámon, PP szerszámnyelvek rögzítése fémen, Poliuretán huzalok ragasztása, Poliuretán alkatrészek összeállítása, Műanyagcsapágycsukok rögzítése tengelyen, Gumiprofilok, Szilikongumik, O-gyűrűk, Műanyag fogaskerekek, ill. tárcsák rögzítése fémen vagy szintetikus anyagon.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
N502120	Silfix + Silfix alapozó	20 gr + 50 ml	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

