

SBK

TÖMÍTŐ ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZER

- Könnyen használható
- Gyorsan szárad
- Hőmérséklet-tűrés: -55°C-tól +150°C-ig
- Azonnal tömít
- Rezgésekkel szemben ellenálló
- Vegyszerálló
- Korrózióálló
- Nem tartalmaz veszélyességi szimbólumokat
- M és SF változat NSF regisztrált



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SUPER BLOCK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SUPER BLOCK anaerobok egyedülálló módon különböznek más fémragasztó és tömítőanyagoktól. A SUPER BLOCK-nak nincs szüksége katalizátorra, nem tartalmaz oldószereket, hanem levegő hiányára szilárdul meg. A SUPER BLOCK anaerob ragasztók folyékonyak maradnak a szabad felületen, így nem kell az alkatrészeket azonnal összeilleszteni. Szorosan illeszkedő, levegőmentes fémfelületek között azonban

tökéletesen köt, kemény műanyagot létrehozva, amellyel megelőzhető a korrozó, rögzít, tömít és tart. A SUPER BLOCK biztosan tartja az alkatrészeket, azonban szükség esetén lehetővé teszi szétszerelésüket hagyományos szerszámokkal. Az elhasznált, vagy laza illeszkedésű alkatrészeket a SUPER BLOCK hézagkitöltő és rögzítő is egyben. Három erősségben készül, hogy megfeleljen a különböző igényeknek.

TECHNIKAI ADATOK

SUPER BLOCK M
Halmazállapot: Folyékony
Szín: kék
Szag: enyhe
Lobbanáspont: > 100 °C
Sűrűség: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Vízoldhatóság: Nem elegyíthető
Dinamikus viszkozitás: 1500 mPa·s (20 °C)

SUPER BLOCK SF
Halmazállapot: Folyékony
Szín: Zöld
Szag: enyhe
Lobbanáspont: > 100 °C
Sűrűség: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Vízoldhatóság: Nem elegyíthető
Dinamikus viszkozitás: 500 mPa·s (20 °C)

Kémiai bázis: Metakrilsav-diészter
Maximális menettátmérő: M36 (M), M25 (SF)
Max. hézagkitöltés: 0,25 mm (M), 0,15 mm (SF)
Minőségét megőrzi (szobahőmérsékleten): 18 hónapig (M, SF)
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ANAEROBIC ACTIVATOR:
Sűrűség (20°C-on): 0,8 g/cm³
Szag: alkohol szerű

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SUPER BLOCK M (menetrögzítő, közepes szilárdságú) egy közepes szilárdságú termék, amely kiváló vegyszer- és hőmérsékletállósággal rendelkezik. Nagyon gyorsan kikeményedik, még horganyzott felületeken és rozsdamentes vagy magasan ötvöztött acélon is. A DIN EN 751-1 (DVGW) szerint engedélyezett. Ha a SUPER BLOCK M-et víz elleni tömítőanyagként használják, kérjük, vegye figyelembe és kövesse a csőtömítőanyagokra vonatkozó speciális kezelési utasításokat.
- A SUPER BLOCK SF (menetrögzítő, nagy szilárdságú) olyan rögzítőanyag csapszegcsavarokhoz, golyós- és görgőscsapágyakhoz, amelyek később nem kerülnek szétszerelésre.
- Az ANAEROBIC ACTIVATOR-t 2 perccel a ragasztás megkezdése előtt kell használni a felületek találkozási pontjánál. Rendszerint elég a ragasztandó felület egyik felén, de időnként mindkét oldalon alkalmazni kell. Hagyja az oldószert teljesen elpárologni, mielőtt a ragasztót használja. Az ANAEROBIC ACTIVATOR felgyorsítja az anaerob ragasztást, használata minden esetben ajánlott, amikor a ragasztás másodperceken belül szükséges, vagy a ragasztandó felületek között túl nagy rések vannak.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T541004	Super Block SF 50ml	50ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T542003	Super Block M 50ml	50ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T560001	Anaerobic Activator	100ml	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

