

SET-AC

EGYKOMPONENSŰ, VÍZBÁZISÚ AKRIL TÖMÍTŐANYAG

- Kompatibilis a festékekkel
- Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
- A legtöbb építési aljzathoz jól tapad
- Könnyű alkalmazás - a meg nem szilárdult anyag vízzel lemosható



SEAL TECH AC

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEAL TECH AC egy pasztaelasztikus, egykomponensű, UV-álló akrilát tömítőanyag. A SEAL TECH AC használható hézagok tömítésére és belső repedések kitöltésére. Mindenféle lakkal átfesthető és szinte minden felületre tapad. A SEAL TECH AC térfogatvesztése minimális a kikeményedés során

és alapozó nélkül is megtapad a felületen. A SEAL TECH AC könnyen felhordható és jó öregedésállósággal rendelkezik. A SEAL TECH AC kültéri és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmazható. A SEAL TECH AC nem tartalmaz oldószereket, izocianátokat és szilikonokat.

TECHNIKAI ADATOK

Anyaga: tixotróp paszta
Típus: Vízbázisú akril tömítőanyag
Halmazállapot: paszta
Szín: fehér
Illat: jellegzetes
pH-érték: 3,5 - 5
Fajsúly: kb. 1,70 g/ml
Bőrképződési idő: kb. 20 perc (23 °C-on; 50% relatív páratartalomnál)

Megmunkálási hőmérséklet tartomány: +5°C - +40°C


A KIKEMÉNYEDET TERMÉK TULAJDONSÁGAI (23°C-on; 50% relatív páratartalomnál):
Üzemi hőmérséklet: -20°C és +80°C között
Shore A keménység (ISO 868): kb. 30 (6 mm vastag filmrétegnél)
Maximális szakítószilárdság (ISO 37): kb. 0,40 MPa
Szakadási nyúlás (ISO 37): > 120 %

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
Falak, válaszfalak, mennyezet és szegélylécek beltéri hézagainak tömítésére.
Deszka illesztések, redőnyzsaluzat körüli, ablakpárkányok és falazat közötti repedések kitöltésére stb.
Alkalmas habosított polisztirol ragasztására nedvszívó aljzatokon.
Alkalmas minden szokásos porózus építőfelületre.

- **HASZNÁLAT:**
Az aljzat előkészítése után vigye fel a SEAL TECH AC-t a SEALTECH GUN kinyomópisztollyal. A tökéletes tömítőfelület érdekében a tömítőanyagot bőrképződés előtt vízzel megnedvesített szerszámmal célszerű elsimítani. A simítás nem csak esztétikai okokból javasolt, hanem szoros érintkezést és jó tapadást is garantál az aljzathoz. A simítás után azonnal távolítsa el minden használt maszkolószalagot. A meg nem keményedett termék és a szerszámok vízzel tisztíthatók. Ne alkalmazza bitumenes vagy kátránytartalmú felületekre. Kezeletlen fémekkel érintkezve nem használható (oxidációs kockázat).

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T567101	Seal Tech AC fehér	290ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T569000	Sealtech Gun ipari kinyomó pisztoly	1db	-	SZERSZÁMOK
T569001	Nozzle 360° állítható kinyomócsúcs	6 db/cs	-	SZERSZÁMOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.



RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

