

## BSY

### FELÜLETVÉDŐ ÉS HANGSZIGETELŐ SPRAY

- Megakadályozza a rozsdá kialakulását
- Jó hangszigetelő hatást biztosít
- Csökkenti a vibrációt
- Könnyen felhordható, szuper vastag bevonatot képez, amely gyorsan szárad
- Rugalmas védőbevonatot biztosít hidegben és melegben egyaránt
- Véd a víz és a sós víz korrózió hatásától
- UV-álló
- Nem szárad ki, nem kopik le a kezelt felületről
- Száradás után a kezelt felület festhető



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## BITU SEAL SPRAY

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BITU SEAL SPRAY egy rendkívül vastag, egyben rugalmas bevonatot hoz létre a kezelt felületen, amely védi a járművek alvázát a kemikáliák, a só, a sár és a homok okozta korróziótól. A BITU SEAL SPRAY kiváló hangszigetelő hatása

révén csökkenti vibrációt, valamint nem kívánt zajokat. A BITU SEAL SPRAY nem repedezik meg, nem szárad ki, hidegben és melegben egyaránt megőrzi rugalmasságát. Megakadályozza a törést és a kopást, ezáltal a felület hosszan tartó védelmét biztosítja.

### TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol  
Összetétel: Oxidált bitumen, lágyítók, oldószerek és speciális adalékok  
Szín: fekete  
Szag: jellegzetes  
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -44,5 °C  
Lobbanáspont: -97 °C  
Öngyulladási hőmérséklet: 270 °C  
Alsó és felső robbanási határ: 0,6 és 11,5 Vol-%  
Sűrűség (20 °C-on): 0,748 g/cm³  
Gőznyomás (20 °C-on): 4900 hPa  
Vízben való oldhatóság: Nem elegyedik  
Kinematikus viszkozitás (40 °C-on): ≤ 20,5 mm²/s

Javasolt felhasználás: száraz felületen egy rétegben, nedves felületen három rétegben  
Sópermet teszt (SS DIN 50021, 500 óra): 300 mikron száraz réteg  
- Rozsda: DIN 53 210 szerint = Ri 0  
- Hólyagosodás: DIN 53 209 szerint = m0/g0  
Felhasználási hőmérséklet: +10°C és 25°C között  
Száradási idő: a hőmérséklettől, a szellőztetéstől és a rétegvastagságtól függ  
400 mikron nedves réteg, 20°C + szellőzés:  
- Porszár: kb. 3-5 óra  
- Érintésszáraz: kb. 12-16 óra  
- Teljes száradási idő: kb. 1 nap  
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**  
A BITU SEAL SPRAY könnyen felszórható, szupersűrű tömítőanyag, amely gyorsan megköt és vastag fekete gumírozott bevonattal tömíti és védi a felületeket.  
Hosszú távú védelmet biztosít a járművek alvázán, az építőipari berendezések, a rozsdamentes acél mosdók, a légkondicionáló berendezések stb. korrózióknak kitett részein. Hatékonyan csökkenti a nem kívánt zajokat és vibrációt.  
Minden kopásnak kitett berendezésen alkalmazható.
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**  
Alaposan rázza fel (legalább 1 percig). Az alkalmazás során célszerű időnként felrázni. Tiszta, száraz felületre kell felvinni. Ne használja 10 °C alatti hőmérsékleten. A kezelni kívánt felületet kb. 30-35 cm távolságból, egyenletes mozdulatokkal permetezze be. Fokozott hatást érhet el több vékony réteg felvitelével a felületre.  
FIGYELEM: Használat után fejfel lefelé fordítva tisztítsa ki fúvókát.

| Cikkszám | Termék neve           | Kiszerezés | Szavatossági idő           | Anyagtípus                     |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| T307002  | Bitu Seal Spray 500ml | 500ml      | lásd csomagolás + 36 hónap | FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK |

