

MOF

BETONJAVÍTÓ HABARCS ÉS ÁLTALÁNOS RAGASZTÓ

- Repedések és sérült beton, kő, vagy falazat javításához
- Kő alapú anyagok összeragasztásához is használható
- Beltéri és kültéri használatra
- Kikeményedés után átfesthető
- A használt szerszámok vízzel tisztíthatók
- Alkalmazás +15°C és +40°C között
- Nagy vagy kisebb repedések, habarcsrétegek javításához is ideálisan használható
- Szinte bármilyen anyag ragasztásához alkalmazható



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításához és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

MORTAR FIX

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A MORTAR FIX egy kétkomponensű betonjavító gyanta repedések javítására, hézagok tömítésére, valamint menetes szarak és betonacélok rögzítésére. Használható cementalapú alkalmazásokhoz, betonpadlók, kő, vagy sima téglák varratmentes javításához. Speciális összetételének köszönhetően nagyon sokoldalúan felhasználható, kül- és beltéren egyaránt.

TECHNIKAI ADATOK

"A" komponens:
Fizikai állapot: szilárd
Szín: többféle
Megjelenés: paszta
Szag: jellegzetes
Dinamikus viszkozitás: >100.000 cP
Gőznyomás: 1,5 hPa
Relatív sűrűség: 1,71 g/cm³

A MORTAR FIX kartusos kiszérése alkalmassá teszi, hogy bármilyen helyzetben könnyen alkalmazható legyen. A kartusok speciális keverőcsőrökkel vannak ellátva a javítási területre történő hatékony felhordás érdekében. Nem igényel külön keverést, ezért csökkenti a termék hulladékot és a kiömlést.

"B" komponens:
Fizikai állapot: szilárd
Szín: bézs, fekete, fehér, szürke
Megjelenés: paszta
Szag: alig érezhető
Olvadáspont: 0°C
Oxidáló tulajdonságok: nem oxidál
SADT: ≈ 50°C
Oldhatóság: az anyag vízben nem oldódik
Relatív sűrűség: 1,45 g/cm³

Kötési idő: kb. 5-10 perc
Teljes kikeményedés: kb. 1 óra

Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Tárolás: +5°C és +25°C között
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - Repedések és egyéb sérülések kitöltése
 - Saválló - ideális ipari padlólapokhoz
 - Rögzíti a meglazult követ
 - Betonvas, menetes szár, tolóajtó vasalat stb. ragasztása betonba
 - Használható mennyezetek javításához
- **HASZNÁLAT:**
 - Mindenhol, ahol lehetséges távolítsa el a port, a laza törmelékét és a nedvességet teljes mértékben a javítási területéről.
 - Csavarja le a Mortar Fix kartus kupakját.
 - Csavarja fel a mellékelt keverőcsőrt, helyezze a kartust egy kinyomó pisztolyba (Caulking Gun), és adagolja a keveréket közvetlenül a javítási területre.
 - Normál felhasználási hőmérséklet (+15°C felett) között hamar megszilárdul.

Cikkszám	Termék neve	Kiszérelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T569000	Sealtech Gun ipari kinyomó pisztoly	1db	-	SZERSZÁMOK
T602701	Mortar Fix 480g	480g	lásd csomagolás + 12 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
T602710	Mortar Fix 1kg	1kg	lásd csomagolás + 12 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
Y595012	MIXER TIP PLASTIC BAG	10 pcs.	-	SZERSZÁMOK

