

FFS

ÁTLÁTSZÓ CIANOAKRILÁT RAGASZTÓ SPECIÁLIS ANYAGOKHOZ

- NSF S4 minősítésű
- Gyorsan köt
- Alacsony viszkozitású
- Nehezen ragasztható anyagokhoz alkalmazható, mint pl. gumi, kartonlap, papír, szilikon, bőr stb.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

FAST FIX S

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FAST FIX S egy alacsony viszkozitású, cianoakrilát alapú ragasztó, amely FAST FIX PRIMER-rel kombinálva alkalmas a nehezen ragasztható anyagok összeragasztására.

A FAST FIX S nagyon gyorsan megköt és erőteljes tapadást hoz létre a nehezen ragasztható anyagok felületén, mint porózus gumi, kartonlap, papír, szilikon stb.

TECHNIKAI ADATOK

Fizikai jellemzők (megszáradt filmréteg)

Nyírószilárdság EN 1465 szerint:

Alumínium / Alumínium: > 14 N/mm²

ABS / ABS: nem használható

Szakítóerő kör alakú gumiprofilokon:

SBR / SBR - gumi Ø 18mm: > 1700 N

SBR / SBR 10 nap / 70°C: > 1500 N

Kémiai bázis: cianoakrilátsav-etilészter

Halmazállapot: Folyékony

Szín: színtelen

Szag: jellemző

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: > 35 °C

Lobbanáspont: > 80 °C

Sűrűség: 1,05 g/cm³ (20 °C)

Vízoldhatóság: Nem elegyíthető

Dinamikus viszkozitás: 20 - 40 mPa·s (20 °C)

Minőségét megőrzi: szobahőmérsékleten tartva 12 hónapig

Száradási idők:

Alumínium / Alumínium: ≤ 60 sec

SBR / SBR - gumi: ≤ 5 sec

Polikarbonát / Polikarbonát: ≤ 10 sec

EPDM / EPDM - gumi: ≤ 7 sec

Végso szilárdság: 24 óra

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **HASZNÁLAT:**
 - Érdesítse fel a ragasztani kívánt felületet, zsírtalanítsa (FAST CLEAN-el vagy MEGA FOAM-mal), majd hagyjuk megszáradni.
 - Vigyen fel mindkét felületre egy vékony réteg FAST FIX S ragasztóanyagot.
 - Mielőtt megszáradna a ragasztóanyag, erősen nyomja össze a ragasztani kívánt felületeket, majd várjon néhány másodpercet.
 - Ha a FAST FIX S ragasztóanyagot túl vastag rétegben hordja fel, akkor a kötési idő hosszabb lesz. A kötési időt lerövidítheti a FAST FIX AKTIVÁTOR alkalmazásával.
- Nehezen ragasztható anyagoknál, mint pl. a szilikon használja alapozóként a FAST FIX PRIMER terméket.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T501014	Fast Fix Primer 50ml	50ml	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T504600	Fast Fix S 20g	20g	lásd csomagolás + 15 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

