

RUSA

KÜLÖNLEGES ROZSDAÁTALAKÍTÓ ÉS ROZSDAMENTESÍTŐ AEROSOL

- Kémiai úton semlegesíti a rozsdát.
- A rozsdás felületet egy fényes, fekete polimer réteggé alakítja.
- Hosszan tartó, ellenálló rozsdásodásvédő felületet alakít ki.
- Védi a felületet és meghosszabbítja a vasfémek élettartamát.
- A védőréteg megszáradása után szükség esetén átfesthető.
- Oldószer alapú anyag, festett felületen is megtapad.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

RUSTCON AEROSOL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A RUSTCON AEROSOL egy új innovatív termék, amely a nem kívánt rozsdát egy fekete, fényes rozsdálló polimerfelületté alakítja

át. A RUSTCON AEROSOL alkalmazásával kiváló minőségű védőréteg képezhető - akár festett felületek esetében is.

TECHNIKAI ADATOK

Típus: Polimer alapú, levegőn száradó fedőréteg
Megjelenés: aerosol
Szín: világosbarna
Illat: jellegzetes
Lobbanáspont: -42°C
Kezdeti forráspont: -24,8°C
Öngyulladás hőmérséklet: 235°C

Alsó és felső robbanási határértékek: 1,1 Vol% - 20,0 Vol%
Gőznyomás (20°C-on): 5200 hPa
Sűrűség (20°C-on): 0,797 g/cm³
Kinematikus viszkozitás (40°C-on): ≤ 20,5 mm²/s
Tárolás: száraz és hűvös helyen
Minőségét megőrzi: 36 hónapig

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Felület előkészítés: a kezelendő felület legyen tiszta, száraz, zsír- és olajmentes. A felületi rozsdát távolítsa el csiszolópapírral vagy drótkéfével. Az esetleges felületi zsír- vagy olajmaradványokat távolítsa el SAFE CLEAN segítségével.
- Használat előtt ALAPOSAN RÁZZA FEL a RUSTCON AEROSOL-t (minimum 1 percig)! Kb. 20-30 cm távolságból vigyen fel egy vékony réteget a rozsdás felületre (az ideális eredmény elérése érdekében 2-3 vékony rétegben alkalmazza az RUSTCON AEROSOL-t).
- Hagyja, hogy a réteg átalakuljon, és megszáradjon (a végső rétegnek száradás után teljesen feketének kell lennie). A felület kb. 6 óra után festhető.
- A kezelt felületnek 8 és 25°C közötti hőmérsékletűnek kell lennie.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T181001	Rustcon Aerosol	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

