TECH-MASTERS Hungary Kft.
1106 Budapest, Porcelán u.2
Tel. +36 (1) 262 1860
Fax +36 (1) 260 6144
info@tech-masters.hu
www.tech-masters.hu

# WLP

# WIRE LUBE PRO

**MINŐSÉGI KÁBEL KARBANTARTÓ ÉS KONZERVÁLÓ SPRAY**

- Optimális védelem a korrózió ellen
- Kopás és súrlódás csökkentése
- Felhasználóbarát
- Kiváló tapadás
- Alacsony viszkozitás
- Aromamentes oldószereket tartalmaz
- Erős nedvességkiszorító hatás
- Kifejezetten szélsőséges környezeti hatások között működő berendezések védelmére fejlesztve




## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A WIRE LUBE PRO kifejezetten mostoha időjárási körülmények között üzemelő berendezések drótköteleinek, csörlőinek és kábeleinek védelmére lett kifejlesztve (mint pl. drótkötélpályák, sífelvonók, felvonók, daruk, bányászati berendezések, nehézipari és mezőgazdasági berendezések, valamint csörlőkkel és drótkötél-rendszerekkel felszerelt szállító- vagy vontatójárművek).

Használatával jelentősen csökken a súrlódás és kopás, ezáltal jelentősen megnő a kezelt fémfelületek élettartama. A WIRE LUBE PRO még szélsőséges időjárási körülmények között is hosszan tartó, megbízható védelmet biztosít a kezelt fémfelületeken. Használata mindenhol javasolt, ahol a minőségi és megbízható korrózióvédelem alapkövetelmény.

## TECHNIKAI ADATOK

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Halmazállapot: aerosol
Szín: zöldesbarna
Illat: jellegzetes
Hajtóanyag: propán/bután
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: < 0°C
Alsó robbanási határ: 0,6 VOL%
Felső robbanási határ: 10,9 VOL%
Lobbanáspont: >63°C (DIN EN ISO 2719)
Cseppenési pont: >85°C (DIN 51801, 2)
Gyulladási hőmérséklet: 240°C
Sűrűség (15°C): 0,85 g/cm³
Viszkozitás (40°C): kb. 28 mm²/s a (DIN 51562,1)
Robbanásveszély: A termék nem oxidáló
Alkalmazási hőmérséklet: 10°C - 35°C - optimálisan 20°C
Hőmérsékleti ellenállás: - 50 és + 80°C között
Tárolási feltételek: Hűvös és száraz helyen (10°C - 20°C), közvetlen napfénytől védve
Specifikációk: ISO 4345; ISO 3156; DIN EN 12385-8

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
  A WIRE LUBE PRO-t olyan ipari szektorokban használják, mint a kötélpályák, sífelvonók, liftek, daruk, nehéz- és mezőgazdasági berendezések, valamint csörlőkkel és drótkötélrendszerekkel felszerelt teherautók – bárhol, ahol megbízható drótkötélkenésre és korrózióvédelemre van szükség.
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
  Használat előtt alaposan rázza fel a flakont, kb. 2 percig.
  Permetezze a kenendő alkatrészekre 20-30 cm távolságból.
  Hagyja a terméket hatni, várjon néhány percet, hogy az oldószerek elpárologjanak.
  Száradási idő: kb. 2-8 óra a hőmérséklettől és a légáramlástól függően.
  Száradás után a védőréteg csúszásmentes, nem teljesen száraz.
  (Szükség esetén távolítsa el a felesleges mennyiséget egy törlőkendővel a felületről.)

| Cikkszám | Termék neve | Kiszerelés | Szavatossági idő | Anyagtípus |
|---|---|---|---|---|
| T308002 | Wire Lube Pro 600ml | 600ml | lásd csomagolás + 24 hónap | KENŐANYAGOK |







## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.