

AAC

HATÉKONY ÉS GYORS ANAEROB AKTIVÁTOR

- Nagyon gyors és megbízható kötés gyorsítás
- Nagyobb réseket is áthidal
- Gyors oldószer-elpárolgás, nem hagy maradványokat
- Kikeményíti a felesleges ragasztót
- Mikroműanyag-mentes
- Nem tartalmaz PFAS-listás anyagokat



ANAEROBIC ACTIVATOR

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az ANAEROBIC ACTIVATOR egy alacsony viszkozitású aktivátor anaerob ragasztókhöz, izopropanolban oldott fémorganikus vegyületek alapján. Felgyorsítja a kikeményedést, és különösen ajánlott, ha gyors, másodlagos kikeményedésre van szükség, vagy ha inaktív anyagok vagy nagy

rések vannak jelen. Ezen kívül a levegővel érintkező ragasztófelesleg teljesen kikeményíthető az aktivátor utólagos permetezésével.

Megjegyzés: Az aktivátor használata akár 20%-kal is csökkenti a felhasznált ragasztó végső szilárdságát az ideális értékekhez képest.

TECHNIKAI ADATOK

Szín: kékeszöld

Szag: alkohol jellegű

Forráspont és forrásponttartomány: 82,5 °C;

Alsó robbanási határértékek: 2 térf. %

Felső robbanási határértékek: 13 térf. %

Lobbanáspont: 13 °C

Öngyulladási hőmérséklet: 455,6 °C

pH-érték (20 °C-on): 7

Vízben való oldhatóság: teljesen elegyedő

Dinamikus viszkozitás (25 °C; Brookfield RVT; Spindle

2; 100ford./perc) ~ 10 mPa·s

Sűrűség 25 °C-on ~ 0,8 g/cm³

Eltarthatóság 1 év (szobahőmérsékleten)

Párolgási idő: 60-120 másodperc (25 °C-on)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Az aktivátort legalább 2 perccel a ragasztó felvitele előtt kell felvinni. Hagyja az aktivátort teljesen elpárologni, hogy elkerülje a nedvesedést vagy a kikeményedést. Az alkatrészeket azonnal össze kell illeszteni; általában az egyik oldalra kell felvinni, szükség esetén mindkettőre. Az ANAEROBIC ACTIVATOR másodperceken belül felgyorsítja a kikeményedést inaktív anyagok vagy túlméretezett rések esetén. A teljes kikeményedés biztosítása érdekében a felesleges ragasztóra is felvihető.
- Az alkatrészek használata előtt várja meg a végső szilárdság eléréséig (12 óra). Figyelmeztetés! Soha ne keverjen össze közvetlenül nagyobb mennyiségű ragasztót és aktivátort! Keményedési tulajdonságok - az anaerob ragasztótól függően. Rögzítési idő 15-30 másodperc. Funkcionális idő 20-40 perc. Végső szilárdság 12 óra.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T560001	Anaerobic Activator	100ml	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá a Tech-Masters nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

