

SIT-N

UNIVERZÁLIS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

- Metil-etil-keton-oxim mentes
- Csökkentett tipikus oxim szag
- Kompatibilis a természetes kővel (ISO 16938 1). Nem okoz elszíneződést a természetes kővek peremén.
- Egyszerű megmunkálást tesz lehetővé a felületeken.
- Semleges kikeményedés; savaktól és lúgoktól mentes, ezért számos lúgos és fémes felületre alkalmas.
- Színtartó, időjárás- és UV-álló.
- Fungicid és baktériumölő szereket tartalmaz a penész és gombák elleni hosszú távú védelem érdekében.
- Magas vegyszerállóság klórral, sós vízzel, tejsavval szemben.
- Hosszú távú hőállóság: -40 - +220°C



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SIL TECH N

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SIL TECH N egy metil-etil-keton-oxim mentes, töltött, rugalmas és semleges kötő komponensű szilikon tömítőanyag ablakok, homlokzatok és minden típusú hézag tömítésére az építőiparban. A SIL TECH N gyorsan szárad és UV-álló. A SIL TECH N

kiválóan tapad számos aljzathoz tapad, mint pl. kerámia csempe, zománc, szaniter akril, rozsdamentes acél, timsó, réz, ón, üveg és lakkozott és mázas fa.

TECHNIKAI ADATOK

Alap: pentanoxim
Halmazállapot: Paszta
Szín: átlátszó / bézs / szürke / fehér
Szag: jellemző
Sűrűség: 1,22 g/cm³
Vízoldhatóság: Nem elegyíthető
Shore A keménység (ISO 868): 37 ± 3
Bőrképződési idő: 10 ± 3 perc
Kikeményedés 24 óra elteltével (23°C-on/50% relatív páratartalomnál): kb. 2-3 mm
100% modulus (ISO 37): < 0,4 N/mm²
Szakadási nyúlás (ISO 37): > 500%
Szakítószilárdság (ISO 37): 1,6 N/mm²
Rugalmassági érték (ISO 7389-B): > 70%

Térfogati zsugorodás (ISO 10563): < 5%
Hosszú távú hőállóság: -40 és +220°C között
Ideális alkalmazási hőmérséklet: +5 - +40°C
Tárolási hőmérséklet: +5 - +30°C
Tűzállóság a DIN EN 13501 szerint: E osztály
Szabványok és tanúsítványok:
DIN EN 15651 - 1: F-EXT-INT, Klasse 25 LM CC
DIN EN 15651 - 2: G 25 LM CC
DIN EN 15651 - 3: S XS 1
DIN EN 15651 - 4: PW INT/EXT 25 LM CC
GEV-EMICODE EC 1 PLUS
VDI 6022
Természetes kövön ISO 16938-1 szerint tesztelt
ISEGA élelmiszer-minőségűként tesztelt

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - Dilatációs és csatlakozási hézagok rugalmas tömítésére az építőiparban, valamint üveg- és ablakszerkezeteknél.
 - Márvány és egyéb természetes kővek tömítése.
 - Tükör ragasztáshoz.
 - Üveg és fém-alumínium szerkezetek rugalmas tömítése, ragasztása.
 - Saniter csatlakozások a fürdőszobában és a konyhában.
 - Falra és padlóra, bel- és kültéri használatra.
 - Általános épület- és építési hézagok tömítésére.
- **HASZNÁLAT:**
 - Javasoljuk, hogy a termék használata előtt mindig végezzen tapadási és kompatibilitási tesztet
 - Betonon, ásványi vakolaton és rostcementen a megtisztított aljzatra előzetesen megfelelő alapozót kell felhordani.
 - A kezelendő felület az ideális tapadás érdekében legyen tiszta, zsír- és pormentes.
 - A térhálosódás során kis mennyiségű oximvegyület szabadul fel; ezért biztosítson jó szellőzést a feldolgozás és a kikeményedés során.
 - Kerülni kell a bitumennel, kátránnyal vagy lágyító anyagokkal való érintkezést, mert ezek hatástalanná tehetik a tömítőanyagot.
 - Bár a tömítőanyag gomba- és baktériumölő hatóanyagokat tartalmaz, mindig javasoljuk a kereskedelemben kapható tisztítószer használatát, mivel a szennyeződések és a szappanmaradványok különösen nedvességgel együtt táptalajt képeznek a gombáknak és algáknak.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T569000	Sealtech Gun ipari kinyomó pisztoly	1db	-	SZERSZÁMOK
T569001	Nozzle 360° állítható kinyomócsúcs	6 db/cs	-	SZERSZÁMOK
T56101	Sil Tech N színtelen 310ml	310ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T56102	Sil Tech N szürke 310ml	310ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T56103	Sil Tech N fehér 310ml	310ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T56105	Sil Tech N fekete 310ml	310ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

